245743#

PNEUMATIC VARNISH

CARACTERÍSTICAS:

- Elevada adherencia
- Optima flexibilidad
- Duración en el tiempo
- Secado rápido
- Apta para pintar soportes de neopreno, hipaloneopreno, tela de goma, PVC, etc.

Optima dilatación, flexibilidad y adherencia. Elevada resistencia al ambiente marino, a la inmersión en agua dulce y salada y a los rayos ultravioletas.

DATOS TÉCNICOS:

- Mecanismo de endurecimiento: evaporación del disolvente
- Peso específico: 1.00 + 0.02 kg/l
- Sólidos en volumen: 23 %
- Flash point: + 13 ºC
- Aspecto del film: semi brillante
- Confección: 0,75 L

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Desengrasar con DETERSIL (245702) y enjuagar con agua dulce para eliminar completamente las ceras utilizadas en las construcción de tejidos de goma; repetir la operación varias veces hasta que la superficie a pintar este perfectamente desengrasada.
Es necesario lijar con cuidado usando papel de lija nº120/150 y limpiar con un paño para que no queden trazas de polvo.

PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN:

- Mezclar con cuidado el producto antes de usar.
- Dadas las peculiares características del producto, se tiene que aplicar solo con brocha y usando exclusivamente GUMIPAINT SOLVENT (245790) con un máximo de 5% en volumen.
- Aplicar dos manos espaciando 6 horas mínimo la una de la otra.
- No se verifican problemas de adherencia entre capas sobrepuestas, tampoco después de mucho tiempo.
- Para la aplicación se aconseja desinflar ligeramente la lancha.
- Siendo un producto de secado rápido, es aconsejable no cruzar las pinceladas, porque se podría ablandecer la capa ya aplicada.

245743#

PNEUMATIC VARNISH

DATOS PARA LA APLICACIÓN:

- Tiempo secado completo (20ºC): 24 h
- Temperatura de aplicación min/max: +5 /+35 ºC
- Espesor de film húmedo por mano: 150 micras
- Espesor de film seco por mano: 35 micras
- Rendimiento teórico por mano: 6,5 m^2/l
- Tiempo de cobertura a 20ºC min 6
- Número de capas: 2

NORMAS DE SEGURIDAD:

- Durante la aplicación en espacios reducidos, y el tiempo de secado, hay que ventilar de modo constante.
- El producto contiene disolventes que pueden formar con el aire mezclas explosivas en presencia de llamas libres, chispas o cargas electroestáticas.
- Es recomendable el uso de gafas y ropa protectora también durante la aplicación.