44513 UV LACQUER 500 ml

DESCRIPCION Y CAMPO DE USO:

Barniz acrílico monocomponente alto sólido que polimeriza a través de la iluminación con rayos UVA. Estudiado expresamente para la reparación rápida de automóviles (spot-repair on car refinishing), permite el retoque absolutamente invisible en tiempos muy breves. Alta adhesión sobre cualquier tipo de base bicapa sea disolvente o agua, e incluso sobre barnices originales bien desengrasados, aunque no estén lijados. Fácil aplicación, elevada resistencia a los rasguños y a impactos.
Las operaciones de acabado, eventual lijado y abrillantado, son fácilmente ejecutables después de algunos minutos.

NOTAS TECNICAS:

- Composición: Resinas acrílicas oxidrilatas
- Peso específico: 0,96±0,03
- Colores disponibles: Transparente

PREPARACION DEL SOPORTE:

Bases bicapas

- Base opaca a disolvente
- Base opaca al agua

RTENCIAS:

- Cerrar el envase inmediatamente después de cada dosificación de transparente UV Lacquer 44513.
- Seguir cuidadosamente las instrucciones de trabajo.
- Utilizar pistola con taza y tapa metálica, evitando de exponer el producto a la luz.
- Evitar mirar directamente la luz emitida por la lámpara. Utilizar las gafas de seguridad adecuadas.

PRODUCTO QUIMICO

44513 UV LACQUER 500 ml

APLICACION:

- Primera mano para aplicación base bicapa
- Pistola de retoques 1-1,2 mm
- Presión 1,5-2 bar 5-30 micras

- 1 minuto con base opaca a disolvente
- 2 minutos con base opaca al agua

- 1 minuto con lámpara de 15-20 cm

- Segunda mano de aplicación (sobre pasar 5 cm como mínimo la capa anterior)

- Tercera mano diluir el producto al 50% con disolvente de retoques UV Primer Solvent 44518 para eliminar la pulverización de las pasadas anteriores. Espesor total de las tres manos 50-60 micras.

- 1 minuto de evaporación

- 2-4 minutos con lámpara a 15-20 cm

LIMPIEZA DE LOS UTILES DE APLICACION:
Con disolvente nitro.

CONTINUACION DE LA APLICACION:
- Después de enfriarse (1-2 minutos), pulir con Pasta Abrasiva Blinker.
- Eventuales impurezas pueden eliminarse con lija grano P1500-P2000, antes del pulido.

PRODUCTO QUIMICO