Barniz Marino

Ref. Brillante: 2832
Ref. Satinado: 2871

Barniz marino de alta calidad a base de resinas alcídicas modificadas con uretanos, que proporciona unos acabados elásticos, resistentes a los ambientes marinos y a la intemperie.

CARACTERISTICAS TECNICAS

COLOR: ..... Incoloro.
ASPECTO: ..... Brillante y Satinado
SECADO AL TACTO:..... 5-7 horas, en función del tiempo atmosférico.
REPINTADO: ..... A partir de las 24 horas.
RENDIMIENTO: ..... 16-20 m²/l mano y según estado de la superficie.
DILUYENTE: ..... Diluyente Sintéticos y Grasos 250.
ALMACENAMIENTO:..... Excelente hasta 1 año, en envases originales, sin abrir, a temperatura y humedad normales.

PROPIEDADES

- Se aplica sin dificultad, extendiendo y penetrando fácilmente en las maderas.
- Gran poder de relleno.
- Resistente a las dilataciones y contracciones de la madera.
- Acabados con equilibrada elasticidad y dureza, con alta resistencia a los ambientes marinos y a la intemperie.

APLICACIONES

Adecuado para proteger y decorar superficies de embarcaciones y construcciones de madera cerca del mar, tanto en exterior como en interior.

Como acabado decorativo sobre maderas en exteriores (puertas, ventanas, fachadas en madera, etc.) donde fue aplicado el tratamiento protector fungicida e insecticida BARPIDECOR.

MODO DE EMPLEO

Remover bien el contenido del envase. Aplicar en capas delgadas.

A brocha y pistola. Ajustar viscosidad con Diluyente Sintéticos y Grasos 250 (10 a 20%).

Preparación de Superficies. En superficies sin barnizar: Limpiar, lijar, para eliminar polvo grasas, aceites, ceras, pequeñas imperfecciones, etc. En superficies con barniz envejecido y deteriorado. Eliminar el barniz en mal estado y proceder como superficies sin barnizar.

Aplicar tres manos adecuadamente diluidas, lijando suavemente entre capas, para facilitar la adherencia y mejorar el acabado.

Sobre el tratamiento y protector BARPIDECOR, una o dos manos, dependiendo de la aplicación dada al protector.

ENVASADO

En envases de 20 L., 4 L., 0.750 L. y 0,375 L.

OBSERVACIONES

Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.
Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.
No almacenar los envases abiertos o empezados.
Aplicar con buena renovación de aire.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia. Por estas razones, no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 27.01.2005. Esta ficha anula todas las anteriores.

OFICINAS CENTRALES / SIÈGE SOCIAL / HEADQUARTERS
SAN FERNANDO, 116. D.P. 26300. NÁJERA (LA RIOJA) SPAIN.
TEL. (34) 941 410 000 / FAX. (34) 941 410 111 / www.barpimo.com