

Acabado Poliuretano (Brillante, Satinado y Mate)

Ref. Brillante: 2938

Ref. Satinado: 2939

Ref. Mate: 2940

Ref. Catalizador Acabado Poliuretano: K-0795

Laca de acabado de dos componentes a base de resinas de poliuretano de alta calidad que proporciona acabados suaves, sedosos, duraderos, nobles y muy decorativos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COLOR:	Incoloro (en película seca).
ASPECTO:	Brillante, Satinado y Mate.
SECADO AL TACTO:	30 minutos.
REPINTADO:	A partir de 8-9 horas.
RENDIMIENTO:	8-10 m ² /l, mano, según estado de la superficie.
DILUYENTE:	Diluyente Poliuretanos (9018).
FORMA DE SUMINISTRO:	En dos componentes, mezclados en el momento de su uso.
VIDA ÚTIL DE LA MEZCLA	10-12 horas a 20°C.
ALMACENAMIENTO:	Excelente hasta 1 año, en envases originales, sin abrir, a temperatura y humedad normales. Seis meses para CATALIZADOR ACABADO POLIURETANO.

PROPIEDADES

- Buena facilidad de aplicación.
- Excelente poder de relleno.
- Alta dureza.
- Alto rendimiento.
- Excelente resistencia a golpes, rayados, roces, vertidos de agua, bebidas y lavados.
- Entonable con tinte BARPICOLOR 600.

APLICACIONES

Adecuado como acabado sobre fondo de poliuretano, en todo tipo de madera en interiores como: puertas, sillas, mesas y muebles en general.

MODO DE EMPLEO

Remover bien el contenido del envase. Aplicar en capas uniformes.

A pistola aerográfica y airless: Ajustar a viscosidad con Diluyente Poliuretanos. Ocasionalmente a brocha, ajustar a viscosidad con diluyente retardante. Siempre, en todos los casos, con buena renovación de aire.

Preparación de Superficies. En superficies sin barnizar: Limpiar, lijar, para eliminar polvo, grasa, aceites, ceras, pequeñas imperfecciones, etc. En superficies con barniz envejecido y deteriorado: Eliminar el barniz en mal estado y proceder como superficies sin barnizar.

Mezclar los dos componentes en la proporción:

- Dos partes de ACABADO POLIURETANO.
- Una parte de CATALIZADOR ACABADO POLIURETANO.

Agitar y dejar reposar 5 a 10 minutos. Aplicar una o dos capas, lijando entre capas.

ENVASADO

En envases de 20 L. y 4 L. ACABADO POLIURETANO.

En envases de 10 L. y 2 L. CATALIZADOR ACABADO POLIURETANO.

OBSERVACIONES

Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.

Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.

No almacenar los envases abiertos o empezados.

Aplicar con buena renovación de aire.

La estabilidad máxima del catalizador es inferior a 6 meses a 20°C.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia. Por estas razones, no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 31.01.2005. Esta ficha anula todas las anteriores.