

Barniz Tinte

Ref. Incoloro: 2833
Ref. Caoba: 2834
Ref. Nogal: 2835
Ref. Palisandro: 2836
Ref. Sapely: 2867

Ref. Castaño: 2837
Ref. Roble: 2838
Ref. Cerezo: 2839
Ref. Miel: 2868

Barniz tinte para madera de alta decoración y calidad a base de resinas alcídicas modificadas. Este producto proporciona acabados brillantes, duraderos, nobles y muy decorativos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COLOR: Incoloro, Castaño, Roble, Nogal, Caoba, Cerezo, Palisandro, Miel y Sapely.
ASPECTO: Brillante.
SECADO AL TACTO:..... 4-6 horas, según tipo de madera y condiciones atmosféricas.
REPINTADO: A partir de las 24 horas.
RENDIMIENTO: 14-18 m²/l., mano y según estado de la superficie.
DILUYENTE: Diluyente Sintéticos y Grasos 250 (9873).
ALMACENAMIENTO:..... Excelente hasta 1 año, en envases originales, sin abrir, a temperatura y humedad normales.

PROPIEDADES

- Se aplica sin dificultad, extendiendo y penetrando fácilmente en las maderas.
- Gran poder de relleno.
- Resistente a las dilataciones y contracciones de la madera.
- Acabados con equilibrada elasticidad y dureza. Lavables.
- Colores sólidos.

APLICACIONES

Adecuado para proteger y decorar superficies de madera en interiores y excepcionalmente en exteriores. Barniza, tiñe y ennoblece la madera. Restaura y embellece los muebles.

MODO DE EMPLEO

Remover bien el contenido del envase. Aplicar en capas delgadas a brocha y excepcionalmente a pistola.

Preparación de Superficies.- En superficies sin barnizar: Limpiar, lijar, para eliminar polvo, grasa, aceites, ceras, pequeñas imperfecciones, etc. En superficies con barniz envejecido, frágil y deteriorado: Eliminar el barniz en mal estado, ceras, parafinas, etc.

Resalta las vetas de la madera al aplicar el Barniz Tinte directamente. Si se desea tonalidades suaves y uniformes, aplicar una primera capa de Barniz Tinte Incoloro. Se obtienen tonalidades más oscuras al aplicar otra capa del mismo color. Si con la primera capa se obtiene la tonalidad deseada, aplique la segunda de Barniz Tinte Incoloro.

Para proteger la madera de pudriciones y carcomas, tratarla previamente con Protector Decorativo de la Madera.- BARPIDECOR.

ENVASADO

En envases de 0,750 L. y 0,375 L.

OBSERVACIONES

En maderas con alto grado de humedad, mayor del 20 %, no es aconsejable su aplicación.

Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.

Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.

No almacenar los envases abiertos o empezados.

Aplicar con buena renovación de aire.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia. Por estas razones, no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 31.01.2005. Esta ficha anula todas las anteriores.