

Fondo Poliuretano

Ref. 1068

Ref. Catalizador Fondo Poliuretano: K-0032

Imprimación selladora de dos componentes a base de resinas de poliuretano de alta calidad que proporciona una preparación de máximo relleno y alta facilidad de lijado.

CARACTERISTICAS TECNICAS

- COLOR:** Incoloro (en película seca).
ASPECTO: Mate
SECADO AL TACTO: 30 minutos.
REPINTADO: Para lijado, segunda capa y acabado, a partir de 6-8 horas.
RENDIMIENTO: 7-9 m²/l, mano, según estado de la superficie.
DILUYENTE: Diluyente Poliuretanos (9018).
FORMA DE SUMINISTRO..... En dos componentes , mezclados en el momento de su uso.
VIDA UTIL DE LA MEZCLA... 7-8 horas a 20°C.
ALMACENAMIENTO..... Excelente hasta 1 año, en envases originales, sin abrir, a temperatura y humedad normales. Seis meses para el CATALIZADOR FONDO POLIURETANO.

PROPIEDADES

- Buena facilidad de aplicación.
- Excelente poder de relleno.
- Alto rendimiento.
- Alta facilidad de lijado.
- Excelente adherencia.
- Facilidad para admitir capas posteriores de calidad ACABADO POLIURETANO, ACABADO NITROCELULOSICO, BARNIZ SINTETICO BRILLANTE O SATINADO.
- Entonable con tinte BARPICOLOR 600.

APLICACIONES

Adecuado para el sellado y preparación de todo tipo de maderas, donde se desee máxima calidad en interiores como: puertas, sillas, mesas y muebles en general.

MODO DE EMPLEO

Remover bien el contenido del envase. Aplicar en capas uniformes.

A pistola aerográfica y airless: Ajustar a viscosidad con Diluyente Poliuretanos. Ocasionalmente, a brocha, ajustar a viscosidad con diluyente retardante. Siempre, en todos los casos, con buena renovación de aire.

Preparación de Superficies. En superficies sin barnizar: Limpiar, lijar, para eliminar polvo, grasa, aceites, ceras, pequeñas imperfecciones, etc. En superficies con barniz envejecido y deteriorado: Eliminar el barniz en mal estado y proceder como superficies sin barnizar. Mezclar los dos componentes en la proporción:

- Dos partes de FONDO POLIURETANO.
- Una parte de CATALIZADOR FONDO POLIURETANO.

Agitar y dejar reposar 5 a 10 minutos. Aplicar una o dos capas, lijando entre capas.

ENVASADO

En envases de 20 L. y 4 L. FONDO POLIURETANO.

En envases de 10 L. y 2 L. CATALIZADOR FONDO POLIURETANO.

OBSERVACIONES

Agitar el contenido de los envases antes de ser usados.

Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.

No almacenar los envases abiertos o empezados.

Aplicar con buena renovación de aire.

La estabilidad máxima del catalizador es inferior a 6 meses a 20°C.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia. Por estas razones, no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 28.01.2005. Esta ficha anula todas las anteriores.