

Polparquet

Ref. : 2084

Barniz de poliuretano de alta calidad, en un solo componente, que proporciona a la madera acabados duraderos, resistentes, nobles y muy decorativos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

COLOR:	Incoloro (en película seca).
ASPECTO:	Brillante.
SECADO AL TACTO:	30-60 minutos, en función de condiciones ambientales.
REPINTADO:	A partir de 2-6 horas. Pasado 24 horas lijar adecuadamente para facilitar adherencia.
RENDIMIENTO:	10-12 m ² /l.
DILUYENTE:	Diluyente Poliuretanos (9018).
ALMACENAMIENTO: ...	Excelente hasta 6 meses, en envases originales, sin abrir, a temperatura y humedad normales.

PROPIEDADES

- Buena facilidad de aplicación.
- Excelente poder de relleno.
- Máximo rendimiento.
- Alta dureza y equilibrada elasticidad.
- Acabados: adherentes, resistentes a la abrasión, desgastes, fregados, vertidos de agentes domésticos de limpieza y álcalis.

APLICACIONES

Adecuado como sellado y acabado de suelos de madera en interiores.

MODO DE EMPLEO

Aplicar, con buena renovación de aire, en capas finas, uniformes y adecuadamente extendidas.

Preparación de Superficies.- En superficies sin barnizar: Limpiar, lijar, eliminar el polvo, ceras, grasas, aceites, etc.. En superficies con barniz envejecido y deteriorado: Eliminar el barniz en mal estado y proceder como superficies sin barnizar.

Aplicar a brocha, cepillo y ocasionalmente a pistola. Ajustar a viscosidad con Diluyente Poliuretanos.

Primera mano: diluir 10-15%, segunda y tercera mano, ligeramente diluidas al uso. Lijar superficialmente entre manos.

ENVASADO

En envases de 4 L., 0.750 L. y 0.375 L.

OBSERVACIONES

No dejar los envases abiertos, empezados o diluidos, se reduce sensiblemente su estabilidad.

No diluir con diluyentes no aconsejados.

Aplicar con buena renovación de aire.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia. Por estas razones, no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 31.01.2005. Esta ficha anula todas las anteriores.