

Polparquet al Agua

Ref. Brillante: 2050
Ref. Satinado: 2068

Barniz al agua de alta calidad, a base de resinas especiales, que proporciona al parquet, acabados duraderos, resistentes, nobles y muy decorativos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COLOR: Incoloro (en película seca).
ASPECTO: Brillante y Satinado
SECADO AL TACTO:..... 30-60 minutos, en función de condiciones ambientales.
REPINTADO: A partir de 24 horas. Lijar adecuadamente entre manos para facilitar la adherencia.
RENDIMIENTO: 8-10 m²/l.
DILUYENTE: Agua.
ALMACENAMIENTO:.. Excelente hasta 1 año, en envases originales, sin abrir, a temperatura y humedad normales. Almacenar en locales protegidos de las heladas.

PROPIEDADES

- Buena facilidad de aplicación.
- Excelente poder de relleno.
- Máximo rendimiento.
- Alta dureza y equilibrada elasticidad.
- Acabados: adherentes, resistentes a la abrasión, desgastes, fregados, vertidos de agentes domésticos de limpieza y álcalis.

APLICACIONES

Adecuado como sellado y acabado de suelos de madera en interiores.

MODO DE EMPLEO

Aplicar, con buena renovación de aire, en capas finas y uniformes adecuadamente extendidas.
Preparación de Superficies.- En superficies sin barnizar: limpiar, lijar, eliminar el polvo, ceras, grasas, aceites, etc. En superficies con barniz envejecido y deteriorado: eliminar el barniz en mal estado y proceder como superficies sin barnizar.
Aplicar a brocha, cepillo y ocasionalmente a pistola. Ajustar a viscosidad con agua.
Primera mano: diluir 10-15%, segunda y tercera al uso. Lijar superficialmente entre manos.

ENVASADO

En envases de 5 L. y 1 L.

OBSERVACIONES

No dejar los envases abiertos o empezados.
No aplicar con temperaturas inferiores a 5° C.
Aplicar con buena renovación de aire.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia. Por estas razones, no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 31.01.2005. Esta ficha anula todas las anteriores.