

Esmalte Antioxidante

Ref. Blanco: H-3961
Ref. Negro: I-3989
Resto de colores: Ver Tarifa

Esmalte antioxidante de alta decoración y calidad a base de resinas alcídicas con características especiales y pigmentos de alta solidez que proporciona unos acabados anticorrosivos, brillantes, adherentes, duraderos y nobles.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COLOR: Blanco, Negro y Colores.
ASPECTO: Brillante.
SECADO AL TACTO..... 4-5 horas.
REPINTADO..... A las 24 horas.
RENDIMIENTO: 10-13 m²/l, mano y según estado de la superficie.
DILUYENTE: Diluyente Sintéticos y Grasos 250.
ALMACENAMIENTO:..... Excelente hasta 1 año, en envases originales, sin abrir, a temperatura y humedad normales.

PROPIEDADES

- Gran facilidad de aplicación, sin descolgados y excelente nivelación.
- Acabados anticorrosivos.
- Blanco y colores inalterables.
- Gran relleno y cubrición.
- Resistentes a la intemperie en condiciones adversas.

APLICACIONES

Adecuado para decorar y proteger superficies en interiores y en exteriores como: puertas, ventanas, balcones, vallas, verjas, estructuras, radiadores, maquinaria agrícola y obras públicas, instalaciones industriales, etc. Cubre todas las necesidades del profesional y público en general.

MODO DE EMPLEO

Remover bien el contenido del envase. Aplicar en capas delgadas.

A brocha y rodillo: Tal como viene en el envase o diluyendo hasta el 5% con Diluyente Sintéticos y Grasos 250 ó aguarrás. A pistola aerográfica y airless: Ajustar a viscosidad con Diluyente Sintéticos y Grasos 250.

Preparación de Superficies.- En superficies sin pintar: Limpiar, lijar, para eliminar el polvo, grasa, aceites, óxido, ceras, pequeñas imperfecciones, etc. En superficies con pinturas viejas: Eliminar la pintura en mal estado y proceder como superficies sin pintar:

- **HIERRO Y ACERO:** Aplicar dos o tres capas. La primera diluyendo hasta 10% con Diluyente Sintéticos y Grasos 250, dejando tiempo de repintado entre capas.
- **GALVANIZADO Y METALES LIGEROS.-** Requiere imprimaciones especiales WASH PRIMER ó IMPRIMACION POLIVALENTE previamente.
- **MADERA Y YESO.-** Requiere preparar con selladora IMPRIMACION SELLADORA.
A continuación, dos capas mínimo de producto acabado.

ENVASADO

En envases de 4 L., 0.750 L. y 0.375 L.

OBSERVACIONES

WASH PRIMER 93. Producto Línea Conservación Industrial.
Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.
Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.
No almacenar los envases abiertos o empezados.
Aplicar con buena renovación de aire.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia. Por estas razones, no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 26.01.2005. Esta ficha anula todas las anteriores.