

Elasticom

Ref. Blanco: A-6703 Negro: A-6838 Recubrimiento continuo elástico impermeabilizante, no asfáltico, de alta calidad a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa y pigmentos de alta solidez, que proporciona revestimientos sobre superficies exteriores e interiores, duraderos y decorativos.

Rojo Teja: A-6738

Verde: G-6703

Gris: G-6704

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COLOR: Blanco, Rojo Teja, Verde, Gris y Negro.

ASPECTO: Satinado.

SECADO AL TACTO:... 2-4 horas, en función del espesor aplicado.

REPINTADO: A partir de 12-24 horas.

RENDIMIENTO: Consumo aproximado para los espesores recomendados 1,7-2 l./m² (2-2'5 Kg./m²) en superficies horizontales y 0,5-0,7 l./m² (0'6-0'8 Kg/m²) en superficies verticales.

DILUYENTE: Agua.

ALMACENAMIENTO:.. Excelente hasta 1 año, en envases originales, sin abrir, a temperatura y humedad normales. Almacenar en locales protegidos de las heladas.

PROPIEDADES

- Buena facilidad de aplicación.
- Resuelve en origen los problemas producidos por la filtración o acumulación de agua.
- Al secar forma una membrana continua, elástica, impermeable, protectora y perfectamente adherida al soporte.
- Absorbe las tensiones y deformaciones de los fondos donde está aplicado. Penetra profundamente en grietas y fisuras.
- Aplicable en grandes superficies sin problemas de juntas.
- Resistente a la intemperie y estable a los cambios térmicos.
- Permeable a la humedad interior del soporte.
- Buena resistencia a la alcalinidad.
- Aplicable con distintos espesores, según las necesidades requeridas.

APLICACIONES

Adecuado para la impermeabilización de terrazas, techumbres, azoteas, cubiertas, tejados, fachadas medianeras, etc., y en todas las superficies donde se precise impedir humedades y filtraciones de agua.

Adecuado para la renovación de antiguas impermeabilizaciones.

MODO DE EMPLEO

Remover bien el contenido del envase. Aplicar en capas uniformes. Aplicar a brocha, rodillo y airless.

La superficie tiene que estar limpia, seca, sin grasas, aceites y ser consistente. Se evitará la aplicación en tiempo de niebla o si amenazara la lluvia. La superficie debe tener pendiente suficiente para evacuación del agua de lluvia.

Sobre superficies secas y duras (morteros de cemento sin salitre), aplicación de varias capas cruzadas. La primera diluida al 25%. Capas posteriores, ligeramente diluida o al uso. Restaurar grietas y fisuras con mezcla ELASTICOM y ARENA y cubrir con banda tela fibra de vidrio.

Sobre superficies blandas (morteros en mal estado), cal, salitres, revestimientos en mal estado: eliminar partes desmenuzables, desconchadas. El salitre y la cal, eliminar totalmente. Sellar adecuadamente con SELLAFOND.

La efectividad de impermeabilización con ELASTICOM depende en gran medida del espesor aplicado. Espesor mínimo recomendado, 1mm en superficies horizontales.

ENVASADO

En envases de 15 L, 4 L, 0.750 L

OBSERVACIONES

No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C.
Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.
Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.
No almacenar los envases abiertos o empezados.
Aplicar con buena renovación de aire.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia. Por estas razones, no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 31.1.2005 Esta ficha anula todas las anteriores.