

## Pintura Piscinas al Agua

Ref.: A-6972

Pintura de piscinas a base de resinas acrílicas especiales en dispersión acuosa y pigmentos de gran solidez. La PINTURA PISCINAS AL AGUA proporciona acabados de gran calidad, resistencia y duración. Efecto antialgas.

### CARACTERISTICAS TECNICAS

<b>COLOR:</b> .....	Azul Cielo.
<b>ASPECTO:</b> .....	Satinado.
<b>SECADO AL TACTO:</b> .....	30 minutos.
<b>REPINTADO:</b> .....	A partir de 5 horas.
<b>RENDIMIENTO:</b> .....	6-8 m <sup>2</sup> /l. por mano y según rugosidad de la superficie.
<b>DILUYENTE:</b> .....	Agua.
<b>ALMACENAMIENTO:</b> .....	Excelente hasta 1 año, en envases originales, sin abrir, a temperatura y humedad normales. Almacenar en locales protegidos de las heladas.

### PROPIEDADES

- Buena aplicación, duración y dureza.
- Efecto anti-algas, disminuye la adherencia de las mismas sobre la pintura.
- La alta estabilidad química de su composición la hace ideal para resistir la acción continua del agua y sus tratamientos de desinfección y conservación.

### APLICACIONES

Para la protección y decoración de piscinas, cuyas superficies son de mortero de cemento y otros derivados.

### MODO DE EMPLEO

Remover bien el contenido del envase. Aplicar en capas uniformes. La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo y pistola airless: Tal como viene en el envase o diluyendo hasta un 5% con agua.

Preparación de las superficies.- En superficies sin pintar: Limpiar, lijar y cepillar, para eliminar polvo, grasa, aceite, salitres, incrustaciones, mohos y otros productos que puedan afectar al anclaje. Dejar preferentemente con rugosidad para mejorar adherencia. En superficies con pinturas viejas: Eliminar la pintura en mal estado, desconchados, etc. y proceder como en superficies sin pintar. Aplicar las preparaciones siguientes:

- **MORTERO DE CEMENTO Y DERIVADOS:** Estas superficies tienen que estar secas y bien fraguadas. Aplicar SELLAFOND o PINTURA PISCINAS AL AGUA diluida del 10 al 15%, con agua, como preparación. En caso de mortero de cemento en mal estado, con cal, salitres, etc. Eliminar cal y salitres totalmente y sellar adecuadamente con SELLAFOND.
  - **HIERRO O ACERO:** Aplicar IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE.
  - **GALVANIZADOS Y METALES LIGEROS:** Requiere IMPRIMACIÓN MULTI-ADHERENTE.
- Aplicar a continuación dos manos, como mínimo, de PINTURA PISCINAS AL AGUA.

### PRECAUCIONES

- No aplicar al sol directo, ni con rocío matinal.
- Añadir agua a la piscina después de transcurrir una semana de la aplicación.
- No aplicar con temperaturas inferiores a 5° C.
- Piscina nueva: Dejar transcurrir mínimo 1 mes, una vez transcurrida, antes del pintado.

### ENVASADO

En envases de 4 L.

### OBSERVACIONES

Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.  
Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.  
No almacenar los envases abiertos o empezados.  
Aplicar con buena renovación de aire.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia. Por estas razones, no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 31.01.2005. Esta ficha anula todas las anteriores.