Prestige
(Pintura de piscinas al clorocaucho)

Ref. Azul Cielo: A-6971
Ref. Blanco: G-6948

Pintura de piscinas a base de resinas de clorocaucho y pigmentos de gran solidez. Proporciona acabados de gran calidad, resistencia y duración. Efecto antialgas.

CARACTERISTICAS TECNICAS

COLOR: ..... Azul Cielo y Blanco.
ASPECTO: ..... Satinado.
SECADO AL TACTO:..... 30-60 minutos.
REPINTADO: ..... A las 24 horas.
RENDIMIENTO: ..... 6-8 m²/l. por mano y según rugosidad de la superficie.
DILUYENTE: ..... Diluyente Clorocauchos 300 (9303).
ALMACENAMIENTO:..... Excelente hasta 1 año, en envases originales, sin abrir, a temperatura y humedad normales.

PROPIEDADES

- Buena aplicación, duración y dureza.
- La alta estabilidad química de su composición la hace ideal para resistir la acción continua del agua y sus tratamientos de desinfección y conservación.
- Efecto antialgas; disminuye la adherencia de las mismas sobre la pintura.

APLICACIONES

Adecuado para la protección y decoración de piscinas, cuyas superficies son de mortero de cemento y otros derivados.

MODO DE EMPLEO

Remover bien el contenido del envase. Aplicar en capas uniformes. La aplicación se puede realizar a brocha y pistola airless: tal como viene en el envase o diluyendo hasta un 5% con Diluyente Clorocauchos 300.

Preparación de Superficies.- En superficies sin pintar: Limpiar, lijar y cepillar, para eliminar polvo, grasa, aceite, salitres, incrustaciones, mohos y otros elementos que puedan afectar al anclaje. Dejar preferentemente con rugosidad para mejorar la adherencia. En superficies con pinturas viejas: Eliminar la pintura en mal estado, desconchados, etc., y proceder como en superficie sin pintar. Aplicar las preparaciones siguientes:

- MORTERO DE CEMENTO Y DERIVADOS: Estas superficies tienen que estar secas y bien fraguadas. Aplicar PINTURA PISCINAS CLOROCAUCHO PRESTIGE diluido del 10 al 15% con Diluyente Clorocauchos 300, como preparación.
- HIERRO O ACERO: Imprimación MINIOBARP CLOROCAUCHO.
- GALVANIZADOS O METALES LIGEROS: Requiere Imprimación especial WASH PRIMER 93.

Aplicar a continuación dos manos, como mínimo, de PINTURA DE PISCINAS AL CLOROCAUCHO PRESTIGE.

PRECAUCIONES

* No aplicar al sol directo, ni con rocío matinal.
* Añadir agua a la piscina después de transcurrir una semana de la aplicación.
* Piscina nueva: Dejar transcurrir 1 mes, una vez construida, antes del pintado.

ENVASADO

En envases de 4 L. y 0.750 L.

OBSERVACIONES

MINIOBARP CLOROCAUCHO y WASH PRIMER-93. Productos de Línea Conservación Industrial.
Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.
Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.
No almacenar los envases abiertos o empezados.
Aplicar con buena renovación de aire.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia. Por estas razones, no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 31.01.2005. Esta ficha anula todas las anteriores.

OFICINAS CENTRALES / SIÈGE SOCIAL / HEADQUARTERS
SAN FERNANDO, 116. D.P. 26300. NÁJERA (LA RIOJA) SPAIN.
TEL. (34) 941 410 000 / FAX. (34) 941 410 111 / www.barpimo.com