

Pintura al Silicato

Ref.: F-6860

Revestimiento inorgánico de estructura mineral a base de aglutinante de silicato potásico estabilizado y pigmentos de gran solidez especiales. Este revestimiento reacciona con material del sustrato, dando lugar a una unión mineral, adherente, insoluble y firme. Acabados resistentes a luz, agentes atmosféricos y muy decorativos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COLOR:	Blanco
ASPECTO:	Mate.
SECADO AL TACTO:	½ hora.
REPINTADO:	A partir de 1-2 horas.
RENDIMIENTO:	Según estructura de la superficie. Aproximadamente 8-11 m ² /l. (5-7 m ² /Kg.) y mano.
DILUYENTE:	Agua.
ALMACENAMIENTO:	Excelente hasta 1 año, en envases originales, sin abrir, a temperatura y humedad normales. Almacenar en locales protegidos de las heladas.

PROPIEDADES

- Excelente facilidad de aplicación.
- Gran poder de cubrición y máximo rendimiento.
- Acabados penetrantes, adherentes, lisos, uniformes y mates que disimulan defectos de las superficies. Impermeables, resistentes a la intemperie y a la luz, permeables a la humedad interior, que permite que ésta se elimine de forma paulatina y constante.
- Resistencia a la degradación y envejecimiento producidos por la contaminación ambiental.
- Buena resistencia a la alcalinidad.

APLICACIONES

Adecuado para la protección y decoración de superficies interiores y fachadas, en obra nueva, en restauración y en rehabilitación de edificios de carácter histórico-artístico. Adecuado para fachadas de superficies de hormigón, mortero, fibrocemento, etc.

MODO DE EMPLEO

Remover bien el contenido del envase. Aplicar en capas uniformes.

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo, no aconsejable pistola.

La superficie tiene que estar limpia, seca, sin grasas, aceites, salitres y ser consistente.

Sobre superficies secas y duras (morteros de cemento sin salitre): Aplicación mínima de dos manos: la primera diluida, la segunda al uso o ligeramente diluida.

Sobre superficies blandas (morteros en mal estado) o con salitres, pinturas plásticas viejas, cal u otras pinturas: Eliminar las partes blandas, desmenuzables y desconchadas: Eliminar totalmente la cal: Sellar adecuadamente con el mismo producto muy diluido y proceder como superficies del caso anterior. En caso de yeso (interiores) sellar con SELLAFOND FIJADOR AL AGUA.

ENVASADO

En envases de 15 L. y 4 L.

OBSERVACIONES

No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C.

Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.

Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.

No almacenar los envases abiertos o empezados.

Aplicar con buena renovación de aire.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia. Por estas razones, no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 28.01.2005. Esta ficha anula todas las anteriores.