Barplast Polar

Ref.: F-6909

Pintura plástica interior exterior a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa y pigmentos de alta solidez. Esta pintura proporciona acabados decorativos cubrientes, lisos y uniformes.

CARACTERISTICAS TECNICAS

COLOR: ..... Blanco.
ASPECTO: ..... Mate.
SECADO AL TACTO:..... ½ hora.
REPINTADO: ..... A partir de 2-4 horas.
RENDIMIENTO: ..... Según estructura de la superficie.
Aproximadamente de 6-11 m²/l. (4-7 m^2/Kg.) y mano.
DILUYENTE: ..... Agua.
ALMACENAMIENTO:..... Excelente hasta 1 año, en envases originales, sin abrir, a temperatura y humedad normales. Almacenar en locales protegidos de las heladas.

PROPIEDADES

- Acabados con máxima blancura, lisos, uniformes, duros y lavables.
- Buena facilidad de aplicación.
- Buena cubrición y relleno.
- Máximo rendimiento.
- Entonable con TINTE AL AGUA CONCENTRADOS.

APLICACIONES

Adecuado para la decoración de superficies interiores y exteriores, paredes, techos de yeso, escayola, etc., en trabajos de decoración en general.

MODO DE EMPLEO

Remover bien el contenido del envase. Aplicar en capas uniformes.
La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo y pistola airless.
La superficie tiene que estar limpia, seca, sin grasas, aceites, salitres y ser consistente.
Sobre superficies secas y duras (yeso bien fraguado), aplicación de dos manos : la primera diluida hasta 10% y la segunda hasta un 5% o al uso.
Sobre superficies blandas (yeso mal fraguado) o con pinturas plásticas viejas, temples, cal y otras pinturas: Eliminar las partes blandas, desmenuzables y desconchadas: Eliminar totalmente la cal: Sellar adecuadamente con SELLAFOND FIJADOR AL AGUA y proceder como en superficies del caso anterior.

ENVASADO

En envases de 15 L. y 4 L.

OBSERVACIONES

No aplicar con temperaturas inferiores a 5ºC.
Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.
Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.
No almacenar los envases abiertos o empezados.
Aplicar con buena renovación de aire.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia. Por estas razones, no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 28.01.2005. Esta ficha anula todas las anteriores.

OFICINAS CENTRALES / SIÈGE SOCIAL / HEADQUARTERS
SAN FERNANDO, 116. D.P. 26300. NÁJERA (LA RIOJA) SPAIN.
TEL. (34) 941 410 000 / FAX. (34) 941 410 111 / www.barpimo.com