# Convertóxido

Ref. 9808

Convertidor de óxido a base de resinas especiales en dispersión acuosa y substancias activas que, en contacto con el óxido, forman un complejo químico estable de color negro, creando una capa protectora neutra que evita que el óxido evolucione.

## CARACTERISTICAS TECNICAS

**COLOR:** ..... Marfil (sobre superficies oxidadas, al secar toma un color negro).
**ASPECTO:** ..... Satinado.
**SECADO AL TACTO:**..... 1 hora.
**REPINTADO:** ..... 6 horas (con capas de acabado 24 horas).
**RENDIMIENTO:** ..... Aproximadamente 8-12 m²/l. y capa (Variable según estado de la superficie).
**DILUYENTE:** ..... Agua.
**ALMACENAMIENTO:**..... Excelente hasta 1 año, en envases originales, sin abrir, a temperatura y humedad normales. Almacenar en locales protegidos de las heladas.

## PROPIEDADES

- Fácil aplicación sobre superficies oxidadas.
- Penetra a través de todas las capas estratificadas del óxido.
- Reacciona, estabiliza, fija y transforma el óxido en capa protectora neutra que evita que el óxido se extienda.
- Buena adherencia, forma barrera antihumedad, facilita la adherencia de capas posteriores de acabado.

## APLICACIONES

Como preparación desoxidante de superficies oxidadas de hierro y acero. Para tratamiento anticorrosivo de elementos, piezas, estructuras de acero y hierro, y pequeñas reparaciones, parcheos en máquinas, electrodomésticos, vehículos, etc.

## MODO DE EMPLEO

Remover bien el contenido del envase. Aplicar sin diluir.

La aplicación se puede realizar a brocha, pincel, rodillo y pistola.

Separar en un envase aparte del original la cantidad que se necesite y no devolver el sobrante al envase original, evitando así su reacción por contaminación. Antes de aplicar el producto, eliminar el óxido suelto de la superficie, grasa, aceite, polvo y capas de pinturas viejas desconchadas, sueltas, etc.

Aplicar el CONVERTÓXIDO: 1 ó 2 manos, dejando secar el tiempo de repintado. Aplicar imprimaciones MINIO SINTETICO o IMPRIMACION ANTIOXIDANTE y terminar con capas de acabado, VIKING, BARPSINT ,ETC.

## ENVASADO

En envases de 1 L. y 0,500 L.

## OBSERVACIONES

No aplicar con temperaturas inferiores a 10ºC.
Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.
En aplicación exterior, al ser un producto en medio acuoso es sensible a la acción de la lluvia.
Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.
No almacenar los envases abiertos o empezados.
Aplicar con buena renovación de aire.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia. Por estas razones, no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 26.01.2005. Esta ficha anula todas las anteriores.

OFICINAS CENTRALES / SIÈGE SOCIAL / HEADQUARTERS
SAN FERNANDO, 116. D.P. 26300. NÁJERA (LA RIOJA) SPAIN.
TEL. (34) 941 410 000 / FAX. (34) 941 410 111 / www.barpimo.com