

## **Barpidecor Satinado** ( Alta Protección )

Ref. Incoloro: 2918  
Colores: Ver Tarifa

Acabado satinado protector de la madera, fungicida, repelente al agua y resistente a las radiaciones solares, a base de resinas alcídicas especiales, que proporciona embellecimiento y alta protección.

### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

**COLOR:** ..... Incoloro, Pino, Castaño, Roble Claro, Caoba, Teca y Nogal.  
**ASPECTO:** ..... Satinado.  
**SECADO AL TACTO:**..... 5-8 horas según clase de madera y condiciones atmosféricas.  
**REPINTADO:** ..... A partir de 24 horas.  
**RENDIMIENTO:** ..... 10-15 m<sup>2</sup>/l, mano, según estado y tipo de madera.  
**DILUYENTE:** ..... Diluyente Sintéticos y Grasos 250.  
**ALMACENAMIENTO:**..... Excelente hasta 1 año, en envases originales, sin abrir, a temperatura y humedad normales.

### **PROPIEDADES**

- Gran facilidad de aplicación.
- Alta protección.
- Mayor rendimiento.
- Altos sólidos, bajo contenido en disolventes, menos incidencia en el Medio Ambiente.
- Protege de la formación de hongos, que destruyen la madera por pudriciones y azulados.
- Repele el agua y humedad ambiental y regula la transpiración de la madera evitando deformaciones.
- Protege de ataques de insectos.
- Resistente a la intemperie y radiaciones solares, máxima prestación de durabilidad.
- Decora y realza la belleza natural de la madera.

### **APLICACIONES**

Adecuado como acabado y protección de superficies y construcciones de madera en exteriores, excepcionalmente en interiores, en particular ventanas, puertas, vigas, cerchas, estructuras y otras superficies de madera.

### **MODO DE EMPLEO**

Remover bien el contenido del envase. Aplicar en capas delgadas y bien extendidas. A brocha o pistola. Tal como viene en el envase o ligeramente diluido con Diluyente Sintéticos y Grasos 250. Preparación de superficies: En superficies sin proteger: limpiar y lijar, eliminar polvo, grasas, aceites, ceras, pequeñas imperfecciones etc. en maderas ya tratadas con protectores ya envejecidos, lijar ligeramente y limpieza de polvo. En superficies con barniz envejecido y deteriorado eliminar y proceder como superficie sin proteger.

Aplicar impregnación BARPIDECOR FONDO como complemento al tratamiento fungicida y anticarcinoma.

Aplicar 2-3 manos de BARPIDECOR ALTA PROTECCIÓN SATINADO dependiendo de orientación y condiciones ambientales donde la superficie esté expuesta. Si con dos manos se obtiene el tono deseado aplicar la tercera con Incoloro. Diluir ligeramente en las primeras manos con Diluyente Sintéticos y Grasos 250. Lijar suavemente entre capas.

BARPIDECOR ALTA PROTECCIÓN SATINADO Incoloro, sólo utilizarlo para renovar maderas ya tratadas con BARPIDECOR de color o para atenuar los otros tonos. No utilizarlo solo al exterior.

### **ENVASADO**

En envases de 4 L., 0.750 L. y 0.375 L.

### **OBSERVACIONES**

En maderas con alto grado de humedad, mayor de 20%, no es aconsejable su aplicación.

No tratar colmenas ni mojar las plantas.

Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.

Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.

No almacenar los envases abiertos o empezados.

Aplicar con buena renovación de aire.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia. Por estas razones, no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 27.01.2005. Esta ficha anula todas las anteriores.