Intudecor

Ref.: 6988

Pintura ignífuga e intumescente al disolvente, protectora y retardadora de la propagación del fuego a base de resinas especiales, pigmentos de solidez y agentes activos, que proporciona acabados que en presencia y en contacto de la llama reacciona hinchándose, formando una espuma carbonizada, aislante de la superficie recubierta.

CARACTERISTICAS TECNICAS

COLOR: ..... Blanco.
ASPECTO: ..... Mate.
SECADO AL TACTO:..... ½ -1 hora.
REPINTADO: ..... A las 24 horas.
RENDIMIENTO: ..... 5 m²/l. (4m²/Kg) a 100 micras de espesor. El rendimiento práctico depende del sistema de aplicación, tipo y estado de la superficie y condiciones atmosféricas.
DILUYENTE: ..... Diluyente Clorocauchos 300.
ALMACENAMIENTO:..... Excelente hasta 1 año, en envases originales, sin abrir, a temperatura y humedad normales.

PROPIEDADES

- Gran facilidad de aplicación.
- Excelente poder de cubrición y relleno.
- No favorece y protege de la propagación del fuego. En relación con la NORMA BASICA DE LA EDIFICACION, CONDICIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS EN LOS EDIFICIOS (NBE-CPI-96) en cuanto a REACCIÓN AL FUEGO según UNE 23727, está clasificado M-1 bajo substrato.
- Eleva los valores de RESISTENCIA AL FUEGO, “RF”, de los elementos constructivos según UNE 23093. No resta espacio a los locales, ni sobrecarga las estructuras, ni altera su forma.

APLICACIONES

Adecuado para el revestimiento de estructuras metálicas u otros elementos constructivos que se desee aumentar los valores “RF”, RESISTENCIA AL FUEGO, según Norma UNE 23093 (NBE-CPI-96) y reducir riesgos de incendios o una protección pasiva contra los mismos, de recintos interiores, como: Naves industriales, locales de utilización pública, grandes almacenes, etc.

MODO DE EMPLEO

Remover bien el contenido del envase. Aplicar en capas uniformes. Aplicar a brocha, rodillo y equipo airless.

Preparación de Superficies.- En superficies sin pintar: Limpiar, lijar, etc., para eliminar polvo, grasas, aceites, óxidos, pequeñas imperfecciones, etc. En superficies con pinturas viejas: Eliminar la pintura vieja y en mal estado y proceder como superficies sin pintar.

Aplicar la preparación siguiente:

- Sobre HIERRO y ACERO: Imprimación FERRIGNIL.

Aplicar a continuación varias capas hasta conseguir el espesor deseado.

ENVASADO

En envases de 25Kg y 4 L.

OBSERVACIONES

Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.
Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.
No almacenar los envases abiertos o empezados.
Aplicar con buena renovación de aire.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia. Por estas razones, no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 01.01.2006.Esta ficha anula todas las anteriores.

OFICINAS CENTRALES / SIÈGE SOCIAL / HEADQUARTERS
SAN FERNANDO, 116. D.P. 26300. NÁJERA (LA RIOJA) SPAIN.
TEL. (34) 941 410 000 / FAX. (34) 941 410 111 / www.barpimo.com