HEMPEL'S IMPREG 1 02410

DESCRIPCION

Recubrimiento protector para la madera basado en aceites modificados. Buena penetración y buenas propiedades protectoras del sustrato.

USO RECOMENDADO

Como impregnación para embarcaciones de madera y madera dura por encima de la línea de flotación. Excelente para saturación de la madera antes de aplicar HEMPEL'S IMPREG 2 02420.

DATOS TECNICOS

Aspecto	Transparente (Ver OBSERVACIONES)
Color	Transparente 00000
Sólidos en volumen	25%
Rendimiento teórico	Ver OBSERVACIONES
Punto de inflamación	38°C
Peso específico	0.9 Kg/litro
Secaje al tacto	6-8 horas a 20ºC
VOC	590 g/litro

APLICACION

Método	Brocha
Diluyente	HEMPEL'S THINNER 08230 (20%)
Limpieza	HEMPEL'S THINNER 08230
Espesor recomendado	No relevante (Ver OBSERVACIONES)
Intervalo de repintado	Mín: 24 horas a 20ºC Máx: No tiene

PREPARACION DE SUPERFICIES

Madera sin tratar
Eliminar el aceite, la grasa, etc, con HEMPEL'S YACHT CLEANER 67601 y baldear con agua dulce a presión. Dejar secar y eliminar cualquier tipo de residuo mediante un abrasivo. Conferir rugosidad a la superficie mediante papel de lija del nº. 120. Eliminar el polvo residual.

Madera previamente tratada
Eliminar el aciete, la grasa, etc con HEMPEL'S YACHT CLEANER 67601. Baldear la superficie con agua dulce a presión y dejar secar. Eliminar cualquier residuo de la superficie.

CONDICIONES DE APLICACION

La superficie debe estar completamente limpia y seca. Aplicar solamente si la temperatura ambiental se encuentra por encima de 5ºC. La temperatura de la superficie debe estar por encima del punto de rocío para evitar condensaciones. No aplicar bajo una fuerte luz solar, ni sobre superficies calientes o bajo condiciones de humedad. El contenido de humedad en la madera no debe exceder al 16%. En espacios cerrados proveer de ventilación adecuada durante la aplicación y el secaje.

CAPAS SUBSIGUIENTES

HEMPEL'S IMPREG 2 02420.

OBSERVACIONES

Aplicar HEMPEL'S IMPREG 1 02410 abundantemente en húmedo sobre húmedo a brocha, normalmente entre 3-6 capas según la porosidad de la madera. Dejar que la madera absorba completamente el aceite durante varios minutos y eliminar el producto sobrante con un trapo limpio para evitar rebrillos en la superficie cuando esté seca. De acuerdo con la porosidad de la superficie de madera el consumo práctico corresponderá a un rendimiento de 3-6 m² por litro.
Los trapos usados deben ser quemados o puestos en agua para evitar la autoignición.

Nota: La información dada en esta ficha técnica es para uso profesional.

SEGURIDAD

Los envases llevan las correspondientes etiquetas de seguridad, cuyas indicaciones deben ser observadas. Además, deben seguirse las exigencias de la legislación nacional o local. Como regla general, debe evitarse la inhalación de los vapores de disolventes y de la neblina de pintura, así como el contacto de la pintura líquida con la piel y los ojos. Cuando se aplica pintura en espacios cerrados debe facilitarse ventilación forzada, acompañada de la adecuada protección respiratoria, de la piel y de los ojos, especialmente cuando se aplica a pistola.

EDICION Abril, 2004 (02410-00000-CS001)

Para la correcta interpretación de esta hoja, ver la “Guía para las Hojas de Características Técnicas”. Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja de características corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de Laboratorio y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproductibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El suministro de nuestros productos y la prestación de asistencia técnica quedan sujetos a nuestras CONDICIONES GENERALES DE VENTA, ENTREGA Y SERVICIO y, a menos que se hayan tomado otros acuerdos específicos por escrito, el fabricante y el vendedor no asumen otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados obtenidos, perjuicios, daños directos o indirectos, producidos por el uso de los productos de acuerdo con nuestras recomendaciones. Las hojas de características pueden ser modificadas sin previo aviso. *Marca registrada por HEMPEL.