

HEMPEL'S ACEITE MADERAS TROPICALES 031E0

DESCRIPCION

Aceite y restaurador para maderas tropicales que requieren un acabado natural formulado a base de aceites naturales que enriquecen la madera. Clasificado grupo f) según la Directiva 2004/42/CE.

USO RECOMENDADO

Tratamiento para superficies de madera en puertas y ventanas, suelos y barandillas, muebles de jardín, persianas, vigas, macetas, etc, en interiores y exteriores.

PROPIEDADES

- Alta resistencia a la intemperie

TECNICAS GENERALES - Protege frente a los agentes climáticos y contaminantes atmosféricos

- Mantiene el aspecto natural de la madera

- Devuelve el lustre a la madera envejecida

- Fácil repintado

- Permite dejar muebles de madera tropical al exterior todo el año

DATOS TECNICOS

Aspecto No modifica el aspecto natural de la madera

Color Incoloro, transparente

Rendimiento teórico El consumo depende de la porosidad y absorción de la madera. (Ver

Observaciones)

Peso específico 0.8 Kg/litro

Secaje al tacto 2-6 horas a 20°C, según la porosidad y absorción de la madera

Punto de inflamación 39°C

COV 600 gr/litro

APLICACION

Método Brocha Inmersión Dilución No diluir No diluir

Espesor No forma película, impregna íntegramente en la madera (ver observaciones).

Intervalo de repintado mínimo: 24 horas a 20°C

máximo: no tiene

Limpieza THINNER 08230



Edición: Julio 2005 Página 1 de 2





PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y ESQUEMA

RECOMENDADO

MADERA NUEVA:

- Lijar a fondo a fin de pulir lo más posible la superficie. Eliminar el polvo
- Impregnar la madera hasta su saturación con repetidas aplicaciones a brocha antes de secar de HEMPEL'S ACEITE MADERAS TROPICALES 031E0 sin diluir
- Dejar secar

RESTAURACION Y MANTENIMIENTO:

- No aplicar HEMPEL'S ACEITE MADERA TROPICALES 031E0 sobre maderas ya barnizadas o pintadas
- Eliminar totalmente el barniz o pintura con HEMPEL'S ABSENTA 99590 (ver ficha técnica), saneando las partes deterioradas
- Impregnar la madera hasta su saturación con repetidas aplicaciones a brocha antes de secar de HEMPEL'S ACEITE MADERAS TROPICALES 031E0 sin diluir
- Dejar secar

CAPAS SUBSIGUIENTES

Ninguna

OBSERVACIONES

Antes de aplicar el producto, la madera debe estar bien seca (contenido máximo de humedad: 18%) y temperatura superior a 5°C. Aplicar HEMPEL'S ACEITE MADERAS TROPICALES 031E0 en abundancia. Dejar que la madera absorba el producto durante unos minutos y eliminar el exceso con un trapo limpio para evitar que se forme una película brillante después del secado. Es posible forzar la penetración del producto cuando todavía no está seco lijando con lija 180-200 en la misma dirección de las vetas de la madera.

La aplicación se realiza aplicando capas finas de producto y eliminando el resto con trapos limpios que una vez utilizados deben eliminarse sumergiendolos en agua y depositandolos en recipientes cerrados, para evitar su posible autoinflamación.

El consumo de producto depende de la porosidad y absorción de la madera a tratar.

No usar en apicultura.

SEGURIDAD

Los envases llevan las correspondientes etiquetas de seguridad, cuyas indicaciones deben ser observadas. Además, deben seguirse las exigencias de la legislación nacional o local. Como regla general, debe evitarse la inhalación de los vapores de disolventes y de la neblina de pintura, así como el contacto de la pintura líquida con la piel y los ojos. Cuando se aplica pintura en espacios cerrados debe facilitarse ventilación forzada, acompañada de la adecuada protección respiratoria, de la piel y de los ojos, especialmente cuando se aplica a pistola.

EDICION

(G) Julio 2005

(031E0-00000-00901)

Para la correcta interpretación de esta hoja, ver la "Guía para las Hojas de Características Técnicas". Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja de características corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de Laboratorio y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproductibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El suministro de nuestros productos y la prestación de asistencia técnica quedan sujetos a nuestras CONDICIONES GENERALES DE VENTA, ENTREGA Y SERVICIO y, a menos que se hayan tomado otros acuerdos específicos por escrito, el fabricante y el vendedor no asumen otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados obtenidos, perjuicios, daños directos o indirectos, producidos por el uso de los productos de acuerdo con nuestras recomendaciones. Las hojas de características pueden ser modificadas sin previo aviso. *Marca registrada por HEMPEL.