



## HEMPEL'S LASUR SATINADO AL AGUA 049E1

### DESCRIPCION

Lasur madera decorativo al agua de aspecto microporoso con propiedades hidrofugantes. Contiene filtro solar. Clasificado como grupo e) según la Directiva 2004/42/CE.

### USO RECOMENDADO

Protección y decoración de la madera a poro abierto en interiores y exteriores.

### PROPIEDADES TECNICAS GENERALES

- Buena penetración en la madera
- No sella la madera, dejando abierta su porosidad natural
- Resalta su aspecto y veteado naturales
- Protege contra el sol
- Eficaz frente al agua, las sales y otros contaminantes atmosféricos
- No se escama o cuartea
- Fácil mantenimiento

### DATOS TECNICOS

Aspecto	Satinado
Color	Incoloro
Rendimiento teórico	El consumo depende de la porosidad y absorción de la madera. (Ver OBSERVACIONES)
Peso específico	1 Kg/litro
Secaje al tacto	2-4 horas a 20°C, según la porosidad y absorción de la madera
C.O.V.	41 gr/litro
Punto de inflamación	>66°C

### APLICACION

Método	Brocha	Muñeca
Dilución	No diluir	No diluir
Espesor	Lasur de poro abierto que impregna la madera.	
Intervalo de repintado	Mínimo: 6 horas a 20°C Máximo: no tiene	
Limpieza	Agua	



049E1

## PREPARACION DE LA SUPERFICIE

### MADERA NUEVA:

- Lijar a fondo a fin de pulir lo más posible la superficie y eliminar el polvo
- Impregnar la madera hasta su saturación con repetidas aplicaciones a brocha de HEMPEL'S PROTECTOR FONDO AL AGUA 09480 sin diluir (Ver ficha técnica de este producto)
- Dejar secar

### RESTAURACION Y MANTENIMIENTO:

#### Maderas previamente tratadas con lasur maderas al disolvente o productos similares

- Realizar un lijado suave para abrir poro y uniformar la superficie. Eliminar el polvo. Si las capas previas de lasur madera han llegado a formar película será imprescindible eliminarlas y proceder como en madera barnizada o pintada

#### Maderas previamente barnizadas o pintadas

- No aplicar HEMPEL'S LASUR SATINADO AL AGUA 049E1 sobre maderas ya barnizadas o pintadas
- Si la madera a restaurar presenta putrefacciones o azulados por hongos o bien ataque por insectos, debe eliminarse totalmente el barniz o pintura con HEMPEL'S ABSENTA 99590 (ver ficha técnica), saneando las partes deterioradas y procediendo después como si se tratara de madera nueva.

## ESQUEMA RECOMENDADO

Aplicar dos capas de HEMPEL'S LASUR MADERA COLOR AL AGUA 049E0 hasta conseguir un color y un aspecto uniformes y una de HEMPEL'S LASUR SATINADO AL AGUA 049E1 para acabado satinado.

## OBSERVACIONES

Antes de aplicar el producto, la madera debe estar bien seca (contenido máximo de humedad: 18%). No es recomendable aplicar si la temperatura está por debajo de 5°C y la humedad relativa es superior al 80%

El consumo de producto depende de la porosidad y absorción de la madera a tratar. Como cifras orientativas pueden darse las siguientes:

- Maderas muy porosas (pino y resinosas en general): 5-6 m<sup>2</sup>/litro
- Maderas medianamente porosas (roble y similares): 7-8 m<sup>2</sup>/litro

Preservar los envases de las heladas y de la exposición directa al sol.

## SEGURIDAD

Los envases llevan las correspondientes etiquetas de seguridad, cuyas indicaciones deben ser observadas. Además, deben seguirse las exigencias de la legislación nacional o local. Como regla general, debe evitarse la inhalación de los vapores de disolventes y de la neblina de pintura, así como el contacto de la pintura líquida con la piel y los ojos. Cuando se aplica pintura en espacios cerrados debe facilitarse ventilación forzada, acompañada de la adecuada protección respiratoria, de la piel y de los ojos, especialmente cuando se aplica a pistola.

## EDICION

(G) Marzo 2006

(049E1-0561E-00901)

Para la correcta interpretación de esta hoja, ver la "Guía para las Hojas de Características Técnicas". Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja de características corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de Laboratorio y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproducibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El suministro de nuestros productos y la prestación de asistencia técnica quedan sujetos a nuestras CONDICIONES GENERALES DE VENTA, ENTREGA Y SERVICIO y, a menos que se hayan tomado otros acuerdos específicos por escrito, el fabricante y el vendedor no asumen otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados obtenidos, perjuicios, daños directos o indirectos, producidos por el uso de los productos de acuerdo con nuestras recomendaciones. Las hojas de características pueden ser modificadas sin previo aviso. \*Marca registrada por HEMPEL.