



Ficha Técnica

HEMPEL'S CERA DECORATIVA 068E0

DESCRIPCION

Cera tixotrópica sintética.

USO RECOMENDADO

Como capa de acabado para la obtención de la patina de color y brillo por pulido sobre HEMPEL'S RUSTIK 388E0.

PROPIEDADES TECNICAS GENERALES

- Fácil aplicación
- Listo al uso
- Microporoso, permite "respirar" al soporte
- Permite retoques y reparaciones
- Amplia gama de colores con el sistema Multi-Tint

DATOS TECNICOS

Aspecto	Semibrillante después de pulir
Color	Transparente 00000. Otros colores según carta
Rendimiento teórico	5 m ² /Kg por capa
Peso específico	0.8 Kg/litro
Secaje al tacto	2 horas a 20°C con buena ventilación
Secaje total	24 horas a 20°C

APLICACION

Método	Paletina	Paño
Dilución	No diluir	No diluir
Diluyente	THINNER 08230	
Intervalo de repintado	Mínimo: 12 horas Máximo: no tiene	
Limpieza	THINNER 08230	



068E0

ESQUEMA RECOMENDADO

Aplicar sobre HEMPEL'S RUSTIK 388E0 transcurridas 48 horas de su aplicación. Aplicar con una paletina de forma regular empezando desde abajo y progresando hacia arriba. El efecto final dependerá de la cantidad de cera aplicada y el relieve del fondo.

Transcurridas 24 horas, pulir la superficie aplicada con un trapo de lana o brocha de lustrar para obtener un efecto satinado

OBSERVACIONES

Producto listo al uso, agitar bien antes de usar. No utilizar disolventes para diluir el producto.

Preservar los envases de las heladas y de la exposición directa al sol.

SEGURIDAD

Los envases llevan las correspondientes etiquetas de seguridad, cuyas indicaciones deben ser observadas. Además, deben seguirse las exigencias de la legislación nacional o local. Como regla general, debe evitarse la inhalación de los vapores de disolventes y de la neblina de pintura, así como el contacto de la pintura líquida con la piel y los ojos. Cuando se aplica pintura en espacios cerrados debe facilitarse ventilación forzada, acompañada de la adecuada protección respiratoria, de la piel y de los ojos, especialmente cuando se aplica a pistola.

EDICION

(G) Marzo 2004

Para la correcta interpretación de esta hoja, ver la "Guía para las Hojas de Características Técnicas". Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja de características corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de Laboratorio y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproductibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El suministro de nuestros productos y la prestación de asistencia técnica quedan sujetos a nuestras CONDICIONES GENERALES DE VENTA, ENTREGA Y SERVICIO y, a menos que se hayan tomado otros acuerdos específicos por escrito, el fabricante y el vendedor no asumen otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados obtenidos, perjuicios, daños directos o indirectos, producidos por el uso de los productos de acuerdo con nuestras recomendaciones. Las hojas de características pueden ser modificadas sin previo aviso. *Marca registrada por HEMPEL.