



# Ficha Técnica

## HEMPEL'S BARNIZ PARQUET AL AGUA 09350

### DESCRIPCION

Barniz al agua de poliuretano de un componente. Clasificado grupo i) según la Directiva 2004/42/CE.

### USO RECOMENDADO

Barnizado de suelos de madera en interiores.

### PROPIEDADES TECNICAS GENERALES

- Gran dureza
- Buena humectación y penetración
- Muy buena brochabilidad
- Flexibilidad
- Fácil mantenimiento
- Resistente al roce y golpes
- Resistente a productos de limpieza doméstica

### DATOS TECNICOS

Aspecto	Brillante
Color	Incoloro
Volumen de sólidos	26±2%
Rendimiento teórico	7-9 m <sup>2</sup> /litro a 30 micras
Punto de inflamación	>66°C
Peso específico	1 Kg/litro
Secaje al tacto	30 minutos a 20°C con buena ventilación
VOC	65 g/litro

### APLICACION

Método	Brocha Rodillo	Pistola aerográfica
Dilución	No diluirNo diluir	3% máx.
Dilución y Limpieza	Agua dulce	
Espesor recomendado	30 micras secas	
Intervalo de repintado	Mín: 3 horas a 20°C Máx:No tiene	

Edición: Noviembre 2005

---

**HEMPEL**

Ficha Técnica



## PREPARACION DE SUPERFICIES

### MADERA NUEVA

- Lijar a fondo a fin de pulir lo más posible la superficie y eliminar el polvo
- Impregnar la madera hasta su saturación con repetidas aplicaciones a brocha de HEMPEL'S PROTECTOR FONDO AL AGUA 09480 sin diluir (Ver ficha técnica de este producto).
- Dejar secar

### RESTAURACION Y MANTENIMIENTO

#### Maderas previamente tratadas con barnices en mal estado

- Eliminar completamente con HEMPEL'S ABSENTA 99590 y proceder como en madera nueva

#### Maderas previamente barnizadas con buena adherencia

- Eliminar grasa y aceite con un detergente neutro diluido con una solución amoniacal al 15% en agua
- Eliminar los restos de detergente u otros contaminantes con agua dulce. Dejar secar
- Lijar para eliminar brillo y abrir poro
- Eliminar el polvo
- Si la madera a restaurar presenta putrefacciones o azulados por hongos o bien ataque por insectos, debe eliminarse totalmente el barniz o pintura con HEMPEL'S ABSENTA 99590 (ver ficha técnica), saneando las partes deterioradas y procediendo después como si se tratara de madera nueva

## ESQUEMA RECOMENDADO

Aplicar dos o tres capas de HEMPEL'S BARNIZ PARQUET AL AGUA 09350 hasta conseguir un aspecto uniforme. Dependiendo de la absorción de la madera pueden ser necesarias más capas para conseguir un aspecto uniforme.

## OBSERVACIONES

Antes de aplicar el producto, la madera debe estar bien seca (contenido máximo de humedad: 18%). No es recomendable aplicar si la temperatura está por debajo de 5°C y la humedad relativa es superior al 80%.

Para conseguir un acabado más terso y uniforme y mejorar la adherencia entre capas, se recomienda un lijado suave entre capas de barniz. Preservar los envases de las heladas y de la exposición directa al sol.

## SEGURIDAD

Los envases llevan las correspondientes etiquetas de seguridad, cuyas indicaciones deben ser observadas. Además, deben seguirse las exigencias de la legislación nacional o local. Como regla general, debe evitarse la inhalación de los vapores de disolventes y de la neblina de pintura, así como el contacto de la pintura líquida con la piel y los ojos. Cuando se aplica pintura en espacios cerrados debe facilitarse ventilación forzada, acompañada de la adecuada protección respiratoria, de la piel y de los ojos, especialmente cuando se aplica a pistola.

## EDICION

Noviembre 2005

(09350-00000-00901)

Para la correcta interpretación de esta hoja, ver la "Guía para las Hojas de Características Técnicas". Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja de características corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de Laboratorio y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproductibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El suministro de nuestros productos y la prestación de asistencia técnica quedan sujetos a nuestras CONDICIONES GENERALES DE VENTA, ENTREGA Y SERVICIO y, a menos que se hayan tomado otros acuerdos específicos por escrito, el fabricante y el vendedor no asumen otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados obtenidos, perjuicios, daños directos o indirectos, producidos por el uso de los productos de acuerdo con nuestras recomendaciones. Las hojas de características pueden ser modificadas sin previo aviso. \*Marca registrada por HEMPEL.