Para la descripción del producto, consultar la ficha técnica

HEMPADUR 15570
CURING AGENT 95570

Datos técnicos según temperatura de

El tiempo de secado y el intervalo de repintado varía según el espesor de la y las condiciones de exposición. Aplicación en obra: (100 micras película seca HEMPADUR 15570)

Temperatura de superficie	-10º	0ºC	10ºC	20ºC	30ºC
Tiempo de secado aprox Tiempo de curado aprox	36 horas 2 meses	16 horas 1 mes	8 horas 14 días	4 horas 7 días	3 horas 5 días
Intervalo de repintado mínimo según las condiciones de exposición:					
Intervalos de repintado con: HEMPATEX HI-BUILDs (10ºC o más con 58030)					
Ambiente: Moderado Agresivo	 18 horas 36 horas	 9 horas 18 horas	 4 horas 8 horas	 2 horas 4 horas	 1½ h. 3 horas
Intervalos de repintado con: HEMPASIL NEXUS 27302					
Temperatura de superficie	-10º	0º	10º	20º	30º
Inmersión	N.R.	N.R.	11 horas	6 horas	4 horas
Intervalos de repintado con: HEMPADUR y HEMPATHANE					
Ambiente: Moderado Agresivo Inmersión *	 36 horas 36 horas 3 días	 18 horas 18 horas 36 horas	 8 horas 8 horas 16 horas	 4 horas 4 horas 8 horas	 3 horas 3 horas 6 horas
Intervalo máximo de repintado según las condiciones de exposición:					
Intervalos de repintado con: HEMPATEX HI-BUILDs					
Ambiente: Moderado Agresivo	 3 días 2 días	 36 horas 23 horas	 16 horas 10 horas	 8 horas 5 horas	 6 horas 4 horas
Intervalos de repintado con: HEMUCRYL ENAMEL HI-BUILD 58030					
Ambiente: Moderado Agresivo	 N.A. N.A.	 N.A. N.A.	 6 días 3 días	 3 días 1½ días	 1½ días 1 día
Intervalos de repintado con: HEMPASIL NEXUS 27302					
Inmersión	N.R.	N.R.	48 horas	24 horas	18 horas
Intervalos de repintado con: HEMPADUR					
Ambiente: Moderado Agresivo Inmersión	 No tiene No tiene Extendido**	 No tiene No tiene Extendido**	 No tiene No tiene Extendido**	 No tiene No tiene Extendido**	 No tiene No tiene Extendido**
Intervalos de repintado con: HEMPATHANE, POLYENAMEL					
Ambiente: Moderado Agresivo	 90 días 27 días	 45 días 14 días	 20 días 6 días	 10 días 3 días	 5 días 1½ días

N.A. = No aplicable
N.R. = No relevante
* No aplicable para HEMPATHANE
** El intervalo extendido de repintado puede usarse cuando son observadas estrictamente las condiciones siguientes:
La superficie debe estar limpia de contaminantes y sales solubles, aceite, grasa y substancias químicas similares.
Cualquier tipo de degradación de la superficie debido a exposición a UV, calor, etc debe ser eliminada mediante limpieza mecánica, agua a presión, chorreado abrasivo, etc.
En todo caso la aplicación debe ajustarse a las indicaciones de la Ficha Técnica del Producto y las Instrucciones de Aplicación.
La nueva capa debe ser HEMPADUR 15570 o un HEMPADUR similar.
Para asegurarse que la limpieza de la superficies es la adecuada se recomienda habilitar una zona de prueba (test área). Si después de realizada la prueba persisten dudas debe repetirse la limpieza. Si la capa a aplicar a continuación no es HEMPADUR 15570 probablemente será necesario preparar la superficie con una capa ligera y diluída de 15570.

Intervalo máximo de repintado para HEMPASIL NEXUS 27320:
Si el intervalo máximo de repintado se sobrepasa aplicar una fina capa de 15570 de acuerdo con las normas de repintado indicadas. Además debe prestarse especial atención a las Instrucciones de Aplicación del producto y a las especificaciones de pintado para sistemas HEMPASIL.

Intervalos de repintado largos en general:
Es necesaria una impecable limpieza de la superficie para asegurar la adherencia entre capas, especialmente en los intervalos largos de repintado. Cualquier suciedad, aceite o grasa deben ser eliminados con un detergente adecuado seguido de un baldeado con agua dulce a alta presión. La degradación de las superficies como resultado de una exposición prolongada, debe ser eliminada. Cuando la superficie a repintar ha estado expuesta a ambientes contaminados debe procederse a una limpieza de la misma con agua dulce a alta presión. Este método de limpieza si está bien realizado puede sustituir al anteriormente indicado. En caso de duda consultar a HEMPEL.

SEGURIDAD

Los envases llevan las correspondientes etiquetas de seguridad, cuyas indicaciones deben ser observadas. Además, deben seguirse las exigencias de la legislación nacional o local. Como regla general, debe evitarse la inhalación de los vapores de disolventes y de la neblina de pintura, así como el contacto de la pintura líquida con la piel y los ojos. Cuando se aplica pintura en espacios cerrados debe facilitarse ventilación forzada, acompañada de la adecuada protección respiratoria, de la piel y de los ojos, especialmente cuando se aplica a pistola.

EDICION Mayo 2005 (15570-12430-CO009)