



HEMUCRYL PRIMER 18100

DESCRIPCION

Imprimación acrílica al agua especialmente formulada para aplicación a brocha o rodillo.

Para conseguir unas propiedades anticorrosivas superiores se recomienda aplicar con pistola sin aire HEMUCRYL PRIMER HI-BUILD 18030.

USO RECOMENDADO

Como mantenimiento en interiores y exteriores sobre acero en ambientes moderadamente corrosivos. Asimismo como imprimación en sistemas al agua sobre acero galvanizado, aluminio y acero inoxidable en ambientes medianamente corrosivos.

Certificados Marca CE/Directiva 96/98 como retardante del fuego.

Temperatura de servicio Máximo en seco: 120°C.

DATOS TECNICOS

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| Aspecto | Mate |
| Color | Blanco 10000, Rojo 50710 |
| Volumen de sólidos | 48±2% |
| Rendimiento teórico | 16 m ² /litro a 30 micras |
| Peso específico | 1.2 Kg/litro |
| Punto de inflamación | Superior a 66°C |
| Secaje superficial | 1 hora a 20°C (ISO 1517) |
| Secaje al tacto | 2 horas a 20° |
| VOC | 57 g/litro |
| VOC (ASTM D3960) | 108 g/litro |

APLICACION

| | |
|------------------------|--|
| Método | Brocha o rodillo |
| Dilución | 5% máx |
| Diluyente | Agua dulce y limpia |
| Limpieza | Agua dulce (Ver INSTRUCCIONES DE APLICACION) |
| Espesor | Húmedo: 75 micras por capa Seco: 30 micras por capa (Ver OBSERVACIONES) |
| Intervalo de repintado | Mín: 4 horas a 20°C Máx: no tiene (Ver OBSERVACIONES) |
| Pistola sin aire | Boquilla: 0.015"-0.019" - Presión: 130 atm (Datos orientativos) |



18100

**PREPARACION
DE SUPERFICIE**

Ver HEMUCRYL INSTRUCCIONES DE APLICACION.

**CONDICIONES DE
APLICACION**

Ver HEMUCRYL INSTRUCCIONES DE APLICACION.

CAPAS SUBSIGUIENTES

HEMUCRYL ENAMEL 58100 o de acuerdo con la especificación.

OBSERVACIONES

Espesores

Puede ser especificado a espesores distintos al recomendado según propósito y área, lo cual probablemente alterará el rendimiento, el tiempo de secado y el intervalo de repintado. El espesor normal recomendado es de 30-40 micras por capa. Aplicar a brocha o rodillo. Usar brochas de fibra sintética. Usar rodillos de mohair o fieltro.

Repintado

No tiene intervalo máximo de repintado pero la superficie debe limpiarse de toda suciedad o contaminación con agua dulce a presión y dejarla secar, antes de repintar.

Otras Observaciones

Ver INSTRUCCIONES DE APLICACION DE HEMUCRYL.

Nota:

HEMUCRYL PRIMER HI-BUILD 18100 es sólo para uso profesional.**SEGURIDAD**

Los envases llevan las correspondientes etiquetas de seguridad, cuyas indicaciones deben ser observadas. Además, deben seguirse las exigencias de la legislación nacional o local. Como regla general, debe evitarse la inhalación de los vapores de disolventes y de la neblina de pintura, así como el contacto de la pintura líquida con la piel y los ojos. Cuando se aplica pintura en espacios cerrados debe facilitarse ventilación forzada, acompañada de la adecuada protección respiratoria, de la piel y de los ojos, especialmente cuando se aplica a pistola.

EDICION

(G) Abril 2006

(18100-10000-CO007)

Para la correcta interpretación de esta hoja, ver la "Guía para las Hojas de Características Técnicas". Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja de características corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de Laboratorio y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproductibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El suministro de nuestros productos y la prestación de asistencia técnica quedan sujetos a nuestras CONDICIONES GENERALES DE VENTA, ENTREGA Y SERVICIO y, a menos que se hayan tomado otros acuerdos específicos por escrito, el fabricante y el vendedor no asumen otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados obtenidos, perjuicios, daños directos o indirectos, producidos por el uso de los productos de acuerdo con nuestras recomendaciones. Las hojas de características pueden ser modificadas sin previo aviso. *Marca registrada por HEMPEL.