



Ficha Técnica

HEMPADUR FILLER 35250 CURING AGENT 95250

DESCRIPCION

Masilla epoxi de dos componentes sin disolvente. Cuando está completamente curado es resistente al agua, a los hidrocarburos alifáticos y productos similares. Puede aplicarse a espesores de hasta 5 mm sin descolgar.

USO RECOMENDADO

Masilla para el relleno de grietas, irregularidades, poros de soldadura, coqueras, faltas de material, etc, en soportes rígidos como acero, hormigón, poliéster-fibra de vidrio y otros, que no hayan de ser expuestos a ambientes de corrosión química.

Temperatura de servicio	<u>En seco</u>	<u>En inmersión</u> (sin gradiente de temperatura)
	Máximo: 140°C	35°C

DATOS TECNICOS

Aspecto	Semi-brillante
Color	Gris claro 19810
Volumen de sólidos	100%
Peso específico	1.6 Kg/litro
Punto de inflamación	92°C, copa cerrada
Seco al tacto	8 horas aprox a 20°C
Curado total	5 días aprox a 20°C
VOC	10 g/litro

APLICACION

Proporción de mezcla	BASE 35259 : C.A. 95250 - 1:1 en volumen
Método	Espátula o similar
Dilución	No diluir
Vida de la mezcla	1 hora a 20°C
Limpieza de utensilios	HEMPEL'S TOOL CLEANER 99610
Intervalo de repintado	Mín: 8 horas a 20°C Máx: 24 horas a 20°C (Ver OBSERVACIONES)



35250

PREPARACION DE LA SUPERFICIE**Superficies metálicas**

Eliminar aceite, grasa y suciedad con un detergente adecuado. Eliminar las sales y otros contaminantes mediante agua dulce a alta presión. Chorreado abrasivo, limpieza mecánica o lijado, según estado y naturaleza del sustrato. Las picaduras de corrosión del acero debe ser limpiadas mediante chorreado o fresado. Biselar los cantos vivos de la superficie. Finalmente, limpiar la superficie con HEMPEL'S THINNER 08450. Después del chorreado puede aplicarse una fina capa de HEMPADUR 15590 o producto similar como imprimación.

CONDICIONES DE

Aplicar solamente cuando la aplicación y el curado puedan tener lugar a una

APLICACION

temperatura superior a 5°C. La temperatura de la superficie y la del producto deben encontrarse asimismo dentro de este límite. Aplicar sólo sobre superficies limpias y secas y con una temperatura por encima del punto de rocío para evitar condensaciones

CAPAS SUBSIGUIENTES

Puede repintarse con sistemas HEMPALIN, HEMPATEX o HEMPADUR, según la especificación. No deben aplicarse acabados brillantes como HEMPATHANE TOPCOAT directamente sobre el HEMPADUR FILLER 35250. Es conveniente dar siempre una capa de fondo o selladora (HEMPADUR).

OBSERVACIONES

Cuando se mezclan correctamente los dos componentes se obtiene un color gris uniforme. No mezclar más cantidad de la que se vaya a utilizar. Si se sobrepasa el intervalo máximo de repintado, es necesario dar rugosidad a la superficie para asegurar la adherencia entre capas. Puede ser lijado después de 16 horas a 20°C.

Nota

HEMPEL'S FILLER 35250 es para uso profesional únicamente.

SEGURIDAD

Los envases llevan las correspondientes etiquetas de seguridad, cuyas indicaciones deben ser observadas. Además, deben seguirse las exigencias de la legislación nacional o local. Como regla general, debe evitarse la inhalación de los vapores de disolventes y de la neblina de pintura, así como el contacto de la pintura líquida con la piel y los ojos. Cuando se aplica pintura en espacios cerrados debe facilitarse ventilación forzada, acompañada de la adecuada protección respiratoria, de la piel y de los ojos, especialmente cuando se aplica a pistola.

EDICION

(G) Marzo 2004

(35250-19810-CO006)

Para la correcta interpretación de esta hoja, ver la "Guía para las Hojas de Características Técnicas". Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja de características corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de Laboratorio y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproducibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El suministro de nuestros productos y la prestación de asistencia técnica quedan sujetos a nuestras CONDICIONES GENERALES DE VENTA, ENTREGA Y SERVICIO y, a menos que se hayan tomado otros acuerdos específicos por escrito, el fabricante y el vendedor no asumen otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados obtenidos, perjuicios, daños directos o indirectos, producidos por el uso de los productos de acuerdo con nuestras recomendaciones. Las hojas de características pueden ser modificadas sin previo aviso. *Marca registrada por HEMPEL.