HEMPEL'S MARTELE DTM 415E0

DESCRIPCION

Pintura con efecto "martelé" basado en resinas alquídicas, aluminio “no leafing” y pigmentos colorantes. Clasificado grupo i) según la Directiva 2004/42/CE.

USO RECOMENDADO

Para el pintado de todo tipo de elementos y piezas de hierro y acero.

PROPIEDADES TECNICAS GENERALES

- Buena protección anticorrosiva en todo tipo de estructuras metálicas, rejas, escaleras, mobiliario urbano y de jardinería
- Acabado decorativo
- Clasificado como Clase M1 según la norma UNE 23 727 90

DATOS TECNICOS

Color	Aluminio 1810E y otros colores disponibles en el sistema tintométrico Multi-Tint.
Contenido en sólidos	45±2% en volumen
Peso específico	0.9 Kg/litro
Punto de inflamación	30ºC
Rendimiento teórico	9 m²/litro
Secaje al tacto	1 hora
C.O.V.	500 g/litro

APLICACION

Método	Pistola aerográfica	Brocha
Dilución	5%	No diluir
Diluyente	HEMPEL’S THINNER 08080	
Espesor recomendado	Seco: 40-50 micras por capa	
Intervalo de repintado	Mín: 8-12 horas a 20ºC Máx: Ver OBSERVACIONES	
Limpieza de utensilios	HEMPEL’S THINNER 08080	

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Superficies nuevas:

- Eliminar con cepillo de púas, tela de esmeril, etc, el óxido y cualquier resto de suciedad incrustada (sapicaduras de cemento, yeso, etc.)
- Eliminar con un trapo humedecido en aguarrás, white spirit o disolvente los restos de grasa y polvo que puediera haber en el soporte.

Mantenimiento:

- *Sobre pintura en buen estado:* Lijar suavemente para favorecer el anclaje de la pintura. Posteriormente, lavar con detergente para eliminar los contaminantes depositados. Dejar secar.
- *Sobre pintura en mal estado:* Eliminar la pintura con HEMPEL'S ABSENTA 99590 y proceder como si fuera una superficie nueva.

CONDICIONES DE APLICACION

Aplicar un mínimo de 2 capas (espesor aproximado 100 micras).
En condiciones muy agresivas es recomendable aplicar una imprimación anticorrosiva (HEMPALUX PRIMER 135E0 o HEMPEL'S IMPRIMACION SR 127E0). Para conseguir un acabado perfecto en grandes superficies se recomienda aplicar con pistola aerográfica.
Es conveniente homogeneizar bien el contenido del envase con objeto de lograr una aplicación uniforme.
Es recomendable agitar el contenido del envase varias veces durante la aplicación con objeto de evitar sedimentaciones.

OBSERVACIONES

Intervalo máximo de repintado: Puede ser repintado a las 24 horas o transcurridos 15 días desde la aplicación.

SEGURIDAD

Los envases llevan las correspondientes etiquetas de seguridad, cuyas indicaciones deben ser observadas. Además, deben seguirse las exigencias de la legislación nacional o local. Como regla general, debe evitarse la inhalación de los vapores de disolventes y de la neblina de pintura, así como el contacto de la pintura líquida con la piel y los ojos. Cuando se aplica pintura en espacios cerrados debe facilitarse ventilación forzada, acompañada de la adecuada protección respiratoria, de la piel y de los ojos, especialmente cuando se aplica a pistola.

EDICION

(G) Febrero 2006
(415E0-1810E-00904)

Para la correcta interpretación de esta hoja, ver la “Guía para las Hojas de Características Técnicas”. Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja de características corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de Laboratorio y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproductibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El suministro de nuestros productos y la prestación de asistencia técnica quedan sujetos a nuestras CONDICIONES GENERALES DE VENTA, ENTREGA Y SERVICIO y, a menos que se hayan tomado otros acuerdos específicos por escrito, el fabricante y el vendedor no asumen otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados obtenidos, perjuicios, daños directos o indirectos, producidos por el uso de los productos de acuerdo con nuestras recomendaciones. Las hojas de características pueden ser modificadas sin previo aviso. *Marca registrada por HEMPEL.