HEMPEL'S ENAMEL HI-BUILD 458E0

DESCRIPCION

Es un esmalte alquídico uretanado de elevada calidad.

USO RECOMENDADO

Como capa de acabado de un sistema alquídico.

Certificados	Como retardante del fuego según Marca CE/Directiva 96/98.
PROPIEDADES TECNICAS GENERALES	- Resistente a la intemperie - Buena retención de color y brillo - Buena brochabilidad - Resiste al agua dulce y marina - Resistente a los aceites minerales - Aplicable a espesores de hasta 60 micras secas

CONSTANTES FISICAS

Acabado	Semi-brillante
Color	Blanco 10000 y otros colores según demanda
Volumen de sólidos	45±2%
Rendimiento teórico	7.5 m²/litro - 60 micras
Peso específico	1.1 Kg/litro
Punto de inflamación	34°C, copa cerrada
Secaje al tacto	2-3 horas a 20°C, según espesor y con buena ventilación

DATOS APLICACION

Método	Pistola sin aire	5% máx
Dilución	Brocha (parcheos)	5% máx
Diluyente	THINNER 08080	
Espesor	Húmedo: 65-125 micras Seco: 30-60 micras	
Intervalo de repintado	Mín: 12 horas a 20°C Máx: no tiene	
Limpieza	THINNER 08080	
Pistola sin aire	Diámetro boquilla: 0.018"-0.023" - Presión boquilla: 150 atm aprox	

CONDICIONES DE APLICACION

De acuerdo con la práctica normal de un buen pintado. En espacios cerrados debe facilitarse la ventilación adecuada durante la aplicación y el secaje.

CAPAS PRECEDENTES

HEMPALIN PRIMER HI-BUILD 131E0 ó de acuerdo con la especificación.

CAPAS SUBSIGUIENTES

Ninguna.

SEGURIDAD

Los envases llevan las correspondientes etiquetas de seguridad, cuyas indicaciones deben ser observadas. Además, deben seguirse las exigencias de la legislación nacional o local. Como regla general, debe evitarse la inhalación de los vapores de disolventes y de la neblina de pintura, así como el contacto de la pintura líquida con la piel y los ojos. Cuando se aplica pintura en espacios cerrados debe facilitarse ventilación forzada, acompañada de la adecuada protección respiratoria, de la piel y de los ojos, especialmente cuando se aplica a pistola.

EDICION

(G) Abril 2006 (458E0-10000-00003)

Para la correcta interpretación de esta hoja, ver la “Guía para las Hojas de Características Técnicas”. Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja de características corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de Laboratorio y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproductibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El suministro de nuestros productos y la prestación de asistencia técnica quedan sujetos a nuestras CONDICIONES GENERALES DE VENTA, ENTREGA Y SERVICIO y, a menos que se hayan tomado otros acuerdos específicos por escrito, el fabricante y el vendedor no asumen otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados obtenidos, perjuicios, daños directos o indirectos, producidos por el uso de los productos de acuerdo con nuestras recomendaciones. Las hojas de características pueden ser modificadas sin previo aviso. *Marca registrada por HEMPEL.