HEMPALUX DTM 53270

DESCRIPCION

Esmalte antioxidante brillante. Clasificado grupo i) según la Directiva 2004/42/CE.

USO RECOMENDADO

Aplicación directa sobre metal como capa de imprimación y acabado en superficies de acero interior o exterior.

PROPIEDADES TECNICAS GENERALES

- Buen poder cubriente
- Secado rápido
- Resistente a la intemperie y a la luz solar
- Flexible
- Clasificado como Clase M1 según la norma UNE 23 727 90

DATOS TECNICOS

Aspecto	Brillante
Color	Blanco 00010 y otros colores disponibles en el sistema tintométrico Multi-Tint.
Volumen de sólidos	44-47±2%
Rendimiento teórico	6-8 m²/litro a 60 micras
Peso específico	1.1 Kg/litro
Secaje al tacto	15 minutos a 20°C con buena ventilación
Punto de inflamación	29°C copa cerrada
COV	451 gr/litro

APLICACION

Método	Brocha	Rodillo	Pistola aerográfica
Dilución	5% máx	5% máx	10% máx

Diluyente	THINNER 08230 (Brocha, Rodillo), THINNER 08080 (Pistola)
Espesor	Húmedo: 100-125 micras Seco: 55-65 micras
Intervalo de repintado	Mín: 4 horas a 20°C Máx: Ver OBSERVACIONES
Limpieza	THINNER 08080

PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y ESQUEMA cual **RECOMENDADO**

HEMPALUX DTM 53270 puede aplicarse directamente sobre acero sin imprimar e incluso sobre superficies con una insuficiente preparación, lo puede influir en el resultado final del pintado.
La superficie debe estar completamente limpia y seca en el momento de efectuar la aplicación.

OBSERVACIONES

El repintado se efectuará cuando la primera capa esté seca y antes de 6 horas. Si este intervalo es excedido, no repintar hasta pasadas 48 horas.

SEGURIDAD

Los envases llevan las correspondientes etiquetas de seguridad, cuyas indicaciones deben ser observadas. Además, deben seguirse las exigencias de la legislación nacional o local. Como regla general, debe evitarse la inhalación de los vapores de disolventes y de la neblina de pintura, así como el contacto de la pintura líquida con la piel y los ojos. Cuando se aplica pintura en espacios cerrados debe facilitarse ventilación forzada, acompañada de la adecuada protección respiratoria, de la piel y de los ojos, especialmente cuando se aplica a pistola.

EDICION

(G) Febrero 2006
(53270-00010-09002)

Para la correcta interpretación de esta hoja, ver la “Guía para las Hojas de Características Técnicas”. Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja de características corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de Laboratorio y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproductibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El suministro de nuestros productos y la prestación de asistencia técnica quedan sujetos a nuestras CONDICIONES GENERALES DE VENTA, ENTREGA Y SERVICIO y, a menos que se hayan tomado otros acuerdos específicos por escrito, el fabricante y el vendedor no asumen otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados obtenidos, perjuicios, daños directos o indirectos, producidos por el uso de los productos de acuerdo con nuestras recomendaciones. Las hojas de características pueden ser modificadas sin previo aviso. *Marca registrada por HEMPEL.