HEMPALIN DECKPAINT NON-SKID 53370

DESCRIPCION

Pintura alquídica estirenada rugosa y antideslizante.

USO RECOMENDADO

Como capa de acabado antideslizante sobre cubiertas y pavimentos de acero y madera, interiores y exteriores, en ambientes marinos e industriales.

PROPIEDADES TECNICAS GENERALES

- Buena adherencia sobre imprimaciones alquídicas
- Buen poder cubriente
- Secado muy rápido
- Resistente a la intemperie y a la luz solar
- Resiste salpicaduras y derrames de agua de mar, aceite, gasolina y otros combustibles
- Buena resistencia mecánica al tráfico peatonal y de vehículos ligeros
- Flexible a las contracciones y dilataciones naturales del soporte
- Acabado rugoso antideslizante, incluso estando mojado

DATOS TECNICOS

Aspecto	Mate
Color	Verde 40640, Rojo 50630
Volumen de sólidos	45%
Rendimiento teórico	15 m²/litro a 30 micras
Peso específico	1 Kg/litro
Secaje al tacto	2 horas a 20°C con buena ventilación
Punto de inflamación	28°C copa cerrada

APLICACION

Método	Pistola sin aire	Pistola aerográfica	Brocha
Dilución	5% máx	15% máx	5% máx

Diluyente	THINNER 08080
Espesor	Húmedo: 75 micras Seco: 30 micras
Intervalo de repintado	Mín: 2 horas a 20°C Máx: Ver OBSERVACIONES
Limpieza	THINNER 08080
Pistola sin aire	Boquilla: 0.023"-0.027" - Presión: 150 atm

PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y ESQUEMA RECOMENDADO

HEMPALIN DECKPAINT NON-SKID 53370 debe aplicarse sobre una imprimación adecuada. Para acero se recomienda HEMPALIN MINIO DE PLOMO 12360, HEMPALIN PRIMER 12050 o similares. Para madera se aconseja HEMPEL'S SELLADOR 424E0 o similar.

La preparación de superficies se efectuará de acuerdo con las instrucciones de la ficha técnica de la imprimación seleccionada.
La superficie de la misma debe estar completamente limpia y seca en el momento de efectuar la aplicación.

OBSERVACIONES

El repintado se efectuará cuando la primera capa esté seca y antes de 4 horas. Si este intervalo es excedido, no repintar hasta pasada 1 semana. No tiene intervalo máximo de repintado en interiores, por lo que hace referencia a la adherencia.
Después de una exposición prolongada a ambientes contaminados, debe limpiarse cuidadosamente la superficie con agua dulce a alta presión, antes de repintar.

SEGURIDAD

Los envases llevan las correspondientes etiquetas de seguridad, cuyas indicaciones deben ser observadas. Además, deben seguirse las exigencias de la legislación nacional o local. Como regla general, debe evitarse la inhalación de los vapores de disolventes y de la neblina de pintura, así como el contacto de la pintura líquida con la piel y los ojos. Cuando se aplica pintura en espacios cerrados debe facilitarse ventilación forzada, acompañada de la adecuada protección respiratoria, de la piel y de los ojos, especialmente cuando se aplica a pistola.

EDICION

(G) Abril 2004

Para la correcta interpretación de esta hoja, ver la "Guía para las Hojas de Características Técnicas". Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja de características corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de Laboratorio y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproductibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El suministro de nuestros productos y la prestación de asistencia técnica quedan sujetos a nuestras CONDICIONES GENERALES DE VENTA, ENTREGA Y SERVICIO y, a menos que se hayan tomado otros acuerdos específicos por escrito, el fabricante y el vendedor no asumen otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados obtenidos, perjuicios, daños directos o indirectos, producidos por el uso de los productos de acuerdo con nuestras recomendaciones. Las hojas de características pueden ser modificadas sin previo aviso. *Marca registrada por HEMPEL.