HEMPEL'S PINTURA ACRILICA 563E6

DESCRIPCION

Pintura acrílica modificada de acabado de uso general, sobre superficies de acero.

USO RECOMENDADO

Pintura de acabado en sistemas de clorocaucho y acrílicos con disolvente, para la protección de acero en ambientes marinos e industriales.

PROPIEDADES TECNICAS GENERALES

- Buena adherencia sobre imprimaciones, selladoras y capas de fondo epoxy cuando se aplica con un intervalo máximo inferior a 48 horas
- Impermeable al agua de lluvia y condensaciones
- Buen poder cubriente
- Flexible a las contracciones y dilataciones naturales del soporte

DATOS TECNICOS

Aspecto	Satinado
Color	Blanco 0013E
Volumen de sólidos	43%
Rendimiento teórico	10 m²/litro por capa a 35 micras
Peso específico	1.2 Kg/litro
Secaje al tacto	3 horas a 20°C con buena ventilación
Punto de inflamación	11°C

APLICACION

Método	Pistola sin aire	Pistola aerográfica	Brocha	Rodillo
Dilución	5% máx	15% máx	5% máx	5% máx

Diluyente	THINNER 08080
Espesor	Húmedo: 125 micras Seco: 50 micras
Intervalo de repintado	Mín: 8 horas a 20°C Máx: no tiene
Limpieza	THINNER 08080
Pistola sin aire	Boquilla: 0.017" - Presión: 150 atm (datos orientativos)

PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y ESQUEMA RECOMENDADO

OBRA NUEVA

Acero

- Imprimar o sellar con HEMPATEX HI-BUILD 46330, efectuando la preparación previa de superficies indicada en la ficha técnica del producto
- Aplicar una o dos capas de HEMPEL'S PINTURA ACRILICA 563E6

RESTAURACION Y MANTENIMIENTO

Acero

- Preparar y parchear con HEMPATEX HI-BUILD 46330 siguiendo las instrucciones indicadas en la ficha técnica del producto
- Aplicar una capa general de HEMPATEX HI-BUILD 46330
- Aplicar una o dos capas de acabado de HEMPEL'S PINTURA ACRILICA 563E6

OBSERVACIONES

Temperatura de servicio

Temperatura máxima de la superficie 60°C en exposición contínua, con puntas esporádicas de hasta 80°C.

Intervalo de repintado

No tiene intervalo máximo de repintado, pero cuando ha quedado expuesta a ambientes contaminados, debe limpiarse cuidadosamente la superficie con agua dulce a alta presión, ayudándose en caso necesario con un detergente adecuado, antes de repintar, dejándola secar previamente.

No resiste a grasas y aceites vegetales o animales.

La aplicación a rodillo debe hacerse de forma cuidadosa y sin estirar excesivamente el producto, ya que podrían quedar porosidades en la película y zonas con espesor no uniforme.

SEGURIDAD

Los envases llevan las correspondientes etiquetas de seguridad, cuyas indicaciones deben ser observadas. Además, deben seguirse las exigencias de la legislación nacional o local. Como regla general, debe evitarse la inhalación de los vapores de disolventes y de la neblina de pintura, así como el contacto de la pintura líquida con la piel y los ojos. Cuando se aplica pintura en espacios cerrados debe facilitarse ventilación forzada, acompañada de la adecuada protección respiratoria, de la piel y de los ojos, especialmente cuando se aplica a pistola.

EDICION

(G) Abril 2004 (563E6-0013E-00001)

Para la correcta interpretación de esta hoja, ver la "Guía para las Hojas de Características Técnicas". Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja de características corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de Laboratorio y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproductibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El suministro de nuestros productos y la prestación de asistencia técnica quedan sujetos a nuestras CONDICIONES GENERALES DE VENTA, ENTREGA Y SERVICIO y, a menos que se hayan tomado otros acuerdos específicos por escrito, el fabricante y el vendedor no asumen otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados obtenidos, perjuicios, daños directos o indirectos, producidos por el uso de los productos de acuerdo con nuestras recomendaciones. Las hojas de características pueden ser modificadas sin previo aviso. *Marca registrada por HEMPEL.