



Ficha Técnica

HEMPEL'S CLOROCAUCHO PISCINAS 564E0

DESCRIPCION

Pintura de clorocaucho antialgas.

USO RECOMENDADO

Pintado de piscinas, estanques y depósitos para agua no potable construídos en hormigón, cemento y similares.

PROPIEDADES TECNICAS GENERALES

- Excelente adherencia sobre hormigón, cemento y similares
- Impermeable al agua
- Resistente al agua dulce y salada, aceites bronceadores y filtros solares, así como a los aditivos usualmente empleados para la conservación del agua de las piscinas
- Buen poder cubriente y conservación de color
- Buena resistencia a la abrasión
- Flexible a las contracciones y dilataciones naturales del soporte
- Buena resistencia a la formación de algas

DATOS TECNICOS

Aspecto	Mate sedoso
Color	Blanco 10000, Azul 0375E
Volumen de sólidos	45%
Rendimiento teórico	5.6 m ² /litro por capa a 80 micras
Peso específico	1.4 Kg/litro
Secaje al tacto	8 horas a 20°C con buena ventilación
Punto de inflamación	32°C

APLICACION

Método	Pistola sin aire	Pistola aerográfica	Brocha	Rodillo
Dilución	5% máx	15% máx	5% máx	5% máx
Diluyente	THINNER 08080			
Espesor	80 micras de película seca en una o más capas			
Intervalo de repintado	mínimo: 12 horas a 20°C máximo: no tiene			
Limpieza	THINNER 08080 o xileno			
Pistola sin aire	Boquilla: 0.021"-0.023" - Presión: 150 atm			



564E0

PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y ESQUEMA RECOMENDADO

OBRA NUEVA:

.Hormigón

- Dejar fraguar completamente (28 días mínimo)
- Eliminar lechada de fraguado y eventuales eflorescencias con chorro de agua y abrasivo o con chorro de agua a alta presión (200 Kg/cm² aprox)
- Si se ha utilizado abrasivo, lavar con agua dulce para eliminar residuos
- Dejar secar
- Sellar con una capa fina de HEMPEL'S CLOROCAUCHO PISCINAS 564E0 diluido con un 20% de THINNER 08080
- Aplicar una o más capas de HEMPEL'S CLOROCAUCHO PISCINAS 564E0 hasta alcanzar el espesor total recomendado

RESTAURACION Y MANTENIMIENTO:

- Eliminar el aceite, grasa y suciedad con HEMPEL'S NAVI WASH 99332/99333
- Eliminar los restos de 99332/99333 y otros contaminantes con agua dulce a presión
- Eliminar el polvo.
- Eliminar la pintura vieja mal adherida
- Parchear las zonas de hormigón a la vista con una capa de HEMPEL'S CLOROCAUCHO PISCINAS 564E0 diluido con un 20% de THINNER 08080, preferentemente a brocha
- Aplicar una o dos capas generales de HEMPEL'S CLOROCAUCHO PISCINAS 564E0

OBSERVACIONES

El espesor recomendado para obra nueva de 80 micras de película seca sólo es alcanzable en una capa con pistola sin aire. Con cualquiera de los otros métodos indicados deberá aplicarse un número adicional de capas para alcanzar el espesor recomendado.

En trabajos de repintado, si la pintura vieja está en buen estado sólo es necesario aplicar una o dos capas generales reforzando las zonas en que haya quedado el hormigón al descubierto.

SEGURIDAD

Facilitar una buena ventilación durante la aplicación y el secaje. Evitar la inhalación, la ingestión y el contacto con la piel y los ojos. En caso de que éste se produzca, lavar la zona afectada con abundante agua dulce y jabón, y los ojos con abundante agua dulce. Facilitar asistencia médica en caso de contacto con los ojos. Guardar los botes herméticamente cerrados en locales bien ventilados. No comer, beber, ni fumar mientras se está aplicando. Usar protección respiratoria, especialmente si se aplica a pistola. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos a desagües o alcantarillas.

EDICION

Marzo 2004

Para la correcta interpretación de esta hoja, ver la "Guía para las Hojas de Características Técnicas". Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja de características corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de Laboratorio y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproductibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El suministro de nuestros productos y la prestación de asistencia técnica quedan sujetos a nuestras CONDICIONES GENERALES DE VENTA, ENTREGA Y SERVICIO y, a menos que se hayan tomado otros acuerdos específicos por escrito, el fabricante y el vendedor no asumen otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados obtenidos, perjuicios, daños directos o indirectos, producidos por el uso de los productos de acuerdo con nuestras recomendaciones. Las hojas de características pueden ser modificadas sin previo aviso. *Marca registrada por HEMPEL.