



HEMPACRYL DISOL 56850

DESCRIPCION

Recubrimiento acrílico impermeabilizante de capa gruesa, en disolventes orgánicos.

USO RECOMENDADO

Protección y decoración de fachadas y paredes exteriores de hormigón, revoco, ladrillo, fibrocemento y otros materiales de construcción.

PROPIEDADES TECNICAS GENERALES

- Excelente adherencia sobre los sustratos mencionados
- Gran poder de penetración en sustratos porosos
- Elevada capacidad de refuerzo de sustratos deteriorados
- Resistente a la intemperie: luz solar, lluvia y contaminación atmosférica
- Transpirable al vapor de agua, permitiendo la respiración del soporte
- Impide la carbonatación del hormigón
- Buena conservación de color
- Clasificado como Clase M-1 según la norma UNE 23 727 90

DATOS TECNICOS

Aspecto	Mate sedoso
Color	Blanco 00010 y otros según demanda
Volumen de sólidos	43±2%
Rendimiento teórico	4 m ² /litro por capa
Peso específico	1.3 Kg/litro
Secaje al tacto	2 horas a 20°C con buena ventilación
Punto de inflamación	40°C
VOC	500 gr/litro

APLICACION

Método	Pistola sin aire	Rodillo	Brocha
Dilución	5% máx	2% máx	2% máx
Diluyente	HEMPEL'S THINNER 08080		
Espesor	100 micras de película seca (ver OBSERVACIONES)		
Intervalo de repintado	Mínimo: 4 horas a 20°C Máximo: no tiene		
Limpieza	HEMPEL'S THINNER 08080		
Pistola sin aire	Boquilla: 0.021"-0.023" - Presión: 150 atm		



56850

PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y ESQUEMA RECOMENDADO**OBRA NUEVA:****Hormigón**

- Dejar fraguar completamente (28 días mínimo)
- Eliminar lechada de fraguado y eventuales eflorescencias con chorro de agua y abrasivo o chorro de agua a alta presión (200 Kg/cm² aprox.)
- Si se ha utilizado abrasivo, lavar con agua dulce para eliminar residuos
- Dejar secar

Revoco, ladrillo, fibrocemento, etc.

- Eliminar el polvo y otros materiales mal adheridos

Pintado

- Nivelar y rellenar irregularidades superficiales, si se desea, con una masilla resistente a la intemperie

Como monocapa

- Aplicar una o más capas de HEMPACRYL DISOL 56850 al espesor recomendado (ver OBSERVACIONES)

Como sistema convencional

- Si la superficie está degradada y presenta poca integridad superficial, aplicar una capa de HEMPACRYL DISOL 56850 diluido con un 15% de THINNER 08080 para sellar y fijar el sustrato
- Aplicar una o más capas de HEMPACRYL DISOL 56850 al espesor recomendado diluido un 5% con THINNER 08080

RESTAURACION Y MANTENIMIENTO:**Superficies envejecidas sin pintar o pintadas con pinturas o revestimientos plásticos**

- Eliminar aceite, grasa y suciedad
- Eliminar sales y otros contaminantes con agua dulce a presión. Dejar secar.
- Eliminar el polvo y la pintura mal adherida
- Nivelar y rellenar irregularidades superficiales, si se desea, con una masilla resistente a la intemperie

OBSERVACIONES

El espesor recomendado de 100 micras de película seca sólo puede obtenerse en una sola capa si se aplica con pistola sin aire, en cuyo caso el producto se emplea como monocapa. Si se usa la brocha o el rodillo, es necesario aplicar dos o más capas para alcanzar el espesor mencionado.

SEGURIDAD

Los envases llevan las correspondientes etiquetas de seguridad, cuyas indicaciones deben ser observadas. Además, deben seguirse las exigencias de la legislación nacional o local. Como regla general, debe evitarse la inhalación de los vapores de disolventes y de la neblina de pintura, así como el contacto de la pintura líquida con la piel y los ojos. Cuando se aplica pintura en espacios cerrados debe facilitarse ventilación forzada, acompañada de la adecuada protección respiratoria, de la piel y de los ojos, especialmente cuando se aplica a pistola.

EDICION

(G) Febrero 2004

(56850-0010-PT001)

Para la correcta interpretación de esta hoja, ver la "Guía para las Hojas de Características Técnicas". Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja de características corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de Laboratorio y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproductibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El suministro de nuestros productos y la prestación de asistencia técnica quedan sujetos a nuestras CONDICIONES GENERALES DE VENTA, ENTREGA Y SERVICIO y, a menos que se hayan tomado otros acuerdos específicos por escrito, el fabricante y el vendedor no asumen otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados obtenidos, perjuicios, daños directos o indirectos, producidos por el uso de los productos de acuerdo con nuestras recomendaciones. Las hojas de características pueden ser modificadas sin previo aviso. *Marca registrada por HEMPEL.