



Ficha Técnica

HEMPEL'S TIXO-MAT AL AGUA 58150

DESCRIPCION

Pintura de fondo y acabado al agua para interiores, aislante de manchas y exenta de disolventes, nonilfenoles y amoníaco. Clasificada grupo I) según la Directiva 2004/42/CE.

USO RECOMENDADO

Pintado de superficies interiores de yeso, hormigón y otros materiales de construcción que presentan manchas de nicotina, grasa, humo, rotulador, té, etc.

PROPIEDADES TECNICAS GENERALES

- Muy buena adherencia sobre los sustratos mencionados
- Gran poder cubriente de manchas
- Sin olor
- Excelente blancura, no amarillea
- Lavable
- No gotea

DATOS TECNICOS

Aspecto	Mate
Color	Blanco 00010 y otros colores disponibles en el sistema tintométrico Multi-tint
Volumen de sólidos	43±2%
Rendimiento teórico	8,6 m ² /litro a 50 micras por capa
Peso específico	1.5 Kg/litro
Secaje al tacto	1 hora a 20°C con buena ventilación
C.O.V.	3 gr/litro
Punto de inflamación	> 66 °C

APLICACION

Método	Brocha Rodillo	Pistola sin aire
Diluyente	No diluir	
Espesor recomendado	Húmedo: 125 micras Seco: 50 micras	
Intervalo de repintado por capa	Mínimo: 6 horas a 20°C Máximo: no tiene	
Limpieza	Agua	

**PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y ESQUEMA RECOMENDADO****OBRA NUEVA:**

El producto no acostumbra a utilizarse en obra nueva. No obstante puede aplicarse si se desea, efectuando el siguiente tratamiento:

- Eliminar el polvo y otros materiales mal adheridos
- Nivelar irregularidades superficiales con una masilla adecuada (opcional)
- Aplicar dos capas de HEMPEL'S TIXO-MAT AL AGUA 58150 sin diluir

RESTAURACION Y MANTENIMIENTO:

- Eliminar polvo, suciedad y materiales mal adheridos, incluyendo la pintura vieja desconchada y en mal estado.
- Nivelar irregularidades superficiales con una masilla adecuada (opcional)
- Aplicar dos capas de HEMPEL'S TIXO-MAT AL AGUA 58150 sin diluir. Dos capas al espesor recomendado suelen ser suficientes para tapar la mayoría de manchas, aunque en algunos casos puede ser necesario aplicar una capa adicional.

OBSERVACIONES

Si al aplicar no se consigue el espesor recomendado por capa, puede ser necesaria la aplicación de una o más capas adicionales a fin de obtener una completa cobertura.

Si el sustrato es muy poroso, el rendimiento puede verse considerablemente mermado, especialmente en la primera capa.

No es recomendable pintar si la temperatura está por debajo de los 5°C y si la humedad relativa es superior al 80%.

Preservar los envases de las heladas y la exposición directa al sol.

SEGURIDAD

Los envases llevan las correspondientes etiquetas de seguridad, cuyas indicaciones deben ser observadas. Además, deben seguirse las exigencias de la legislación nacional o local. Evitar el contacto de la pintura líquida con la piel y los ojos.

EDICION

(G) Junio 2006

(58150-00010-00900)

Para la correcta interpretación de esta hoja, ver la "Guía para las Hojas de Características Técnicas". Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja de características corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de Laboratorio y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproductibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El suministro de nuestros productos y la prestación de asistencia técnica quedan sujetos a nuestras CONDICIONES GENERALES DE VENTA, ENTREGA Y SERVICIO y, a menos que se hayan tomado otros acuerdos específicos por escrito, el fabricante y el vendedor no asumen otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados obtenidos, perjuicios, daños directos o indirectos, producidos por el uso de los productos de acuerdo con nuestras recomendaciones. Las hojas de características pueden ser modificadas sin previo aviso. *Marca registrada por HEMPEL.