



# Ficha Técnica

## HEMPALUX AL AGUA SATINADO 58352

### DESCRIPCION

Esmalte acrílico al agua satinado de elevada calidad. Clasificado grupo d) según la Directiva 2004/42/CE.

### USO RECOMENDADO

Esmalte de acabado lacado en sistemas al agua para interiores y exteriores sobre yeso, hormigón, madera, acero y otros sustratos convenientemente preparados, sellados e imprimados, cuando se desean unas prestaciones altamente decorativas. Por ejemplo: muebles, puertas, ventanas, persianas, zócalos, rejas, barandillas, muebles de jardín, etc.

### PROPIEDADES TECNICAS GENERALES

- Resistente a la intemperie y duradero
- Excelente retención de brillo y color. No amarillea
- Buena brochabilidad
- Buen poder cubriente
- Buen poder de nivelación
- Muy flexible
- Sin olor
- Muy buena lavabilidad
- Respetuoso con el medio ambiente
- Clasificado como Clase M-1 según la norma UNE 23 727 90

### DATOS TECNICOS

Aspecto	Satinado
Color	Blanco 00010 y otros colores disponibles en el sistema Multi-Tint
Volumen de sólidos	45±2%
Rendimiento teórico	13-14 m <sup>2</sup> /litro por capa a 30 micras
Peso específico	1,3 Kg/litro según color
Secaje al tacto	1 hora a 20°C con buena ventilación
C.O.V.	26 gr/litro
Punto de inflamación	>66°C

### APLICACION

Método	Brocha	Rodillo	Pistola aerográfica
Dilución	5% máx	5% máx	10-15% máx
Diluyente	Agua		
Espesor recomendado	30 micras de película seca por capa		
Intervalo de repintado	Mín: 6 horas a 20°C Máx: no tiene		
Limpieza	Agua		
Pistola aerográfica	Boquilla: 1.5-1.8 mm - Presión: 3 atm.		



58352

## PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y ESQUEMA RECOMENDADO

### OBRA NUEVA

#### Acero

- Preparar la superficie y aplicar la imprimación de acuerdo con la ficha técnica del producto seleccionado
- Aplicar dos capas de HEMPALUX AL AGUA SATINADO 58352 al espesor recomendado sobre la imprimación anticorrosiva

#### Madera

- Aplicar una capa a saturación de HEMPEL'S PROTECTOR FONDO AL AGUA 09480
- Sellar con una capa de HEMPEL'S SELLADORA AL AGUA 48350 diluída un 5% con agua. Dejar secar
- Lijar muy suavemente. Eliminar el polvo
- Aplicar dos capas de HEMPALUX AL AGUA SATINADO 58352 al espesor recomendado

#### Yeso y hormigón

- Aplicar una o más capas de HEMPEL'S SELLADORA AL AGUA 48350
- Lijar muy suavemente. Eliminar el polvo
- Aplicar dos capas de HEMPALUX AL AGUA SATINADO 58352 al espesor recomendado

### MANTENIMIENTO

#### Superficies pintadas en buen estado

- Lijar enérgicamente la superficie antes de proceder a su repintado con HEMPALUX AL AGUA SATINADO 58352

#### Superficies pintadas en mal estado

- Si la superficie pintada no está en buenas condiciones, eliminar los restos de pintura mal adherida y proceder como en obra nueva

## OBSERVACIONES

Puede utilizarse como capa de acabado sobre imprimaciones al disolvente HEMPALUX PRIMER 135E0 o HEMPALIN PRIMER 12050.

No utilizar agua salobre, turbia, contaminada o excesivamente calcárea para diluir el producto, ya que podría deteriorarlo. Se aconseja utilizar agua del suministro público.

Si se aplica en exteriores, las masillas o plastes utilizados deben ser resistentes a la intemperie.

No es recomendable pintar si la temperatura está por debajo de 5°C y si la humedad relativa es superior al 80%.

Preservar los envases de las heladas y de la exposición directa al sol.

## SEGURIDAD

Los envases llevan las correspondientes etiquetas de seguridad, cuyas indicaciones deben ser observadas. Además, deben seguirse las exigencias de la legislación nacional o local. Evitar el contacto de la pintura líquida con la piel y los ojos.

## EDICION

(G) Noviembre 2005

(58352-00010-00904)

Para la correcta interpretación de esta hoja, ver la "Guía para las Hojas de Características Técnicas". Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja de características corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de Laboratorio y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproductibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El suministro de nuestros productos y la prestación de asistencia técnica quedan sujetos a nuestras CONDICIONES GENERALES DE VENTA, ENTREGA Y SERVICIO y, a menos que se hayan tomado otros acuerdos específicos por escrito, el fabricante y el vendedor no asumen otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados obtenidos, perjuicios, daños directos o indirectos, producidos por el uso de los productos de acuerdo con nuestras recomendaciones. Las hojas de características pueden ser modificadas sin previo aviso. \*Marca registrada por HEMPEL.