



Ficha Técnica

HEMPATONE ECOLOGICO 58390

DESCRIPCION

Pintura plástica de máxima calidad para interiores, exenta de coalescentes, noninfeoles y amoníaco. Respeta el medio ambiente. Clasificada grupo a) según la Directiva 2004/42/CE.

USO RECOMENDADO

Pintado de superficies interiores de yeso, hormigón, cemento y otros materiales de construcción.

PROPIEDADES TECNICAS GENERALES

- Buena adherencia sobre los sustratos mencionados
- Gran blancura y poder cubriente
- No amarillea
- Sin olor
- Registro etiqueta ecológica de la Unión Europea PT/007/03 (Reglamento (CE) N° 1980/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo)
- Clasificado como Clase M.1 según la norma UNE 23 727 90

DATOS TECNICOS

Aspecto	Mate
Color	Blanco 00010
Rendimiento teórico	10 m ² /litro por capa según porosidad del soporte
Peso específico	1.5 Kg/litro
Secaje al tacto	1 hora a 20°C con buena ventilación
Resistencia al frote húmedo (UNE 48 284)	>5000 ciclos
C.O.V.	7 gr/litro
Punto de inflamación	>66°C

APLICACION

Método	Rodillo	Brocha	Pistola sin aire
Dilución	5-10% máx	5-10% máx	5-10% máx
Diluyente	Agua		
Intervalo de repintado	Mínimo: 4 horas a 20°C Máximo: no tiene		
Limpieza	Agua		



58390

PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y ESQUEMA RECOMENDADO**OBRA NUEVA:****Hormigón**

- Dejar fraguar completamente (28 días mínimo)
- Eliminar lechada de fraguado y eventuales eflorescencias con chorro de agua y abrasivo o chorro de agua a alta presión (200 Kg/cm² aprox.)
- Si se ha utilizado abrasivo, lavar con agua dulce para eliminar residuos
- Dejar secar

Yeso

- Eliminar el polvo y otros materiales mal adheridos
- Nivelar irregularidades superficiales

Pintado

- Aplicar una primera capa de HEMPATONE ECOLOGICO 58390 diluido con un 20-25% de agua dulce, según porosidad del sustrato
- Aplicar una o más capas de HEMPATONE ECOLOGICO 58390 diluido un 5-10% con agua dulce hasta cobertura total

RESTAURACION Y MANTENIMIENTO:**Superficies pintadas con pinturas o revestimientos plásticos**

- Eliminar polvo, suciedad y materiales mal adheridos
- Nivelar irregularidades superficiales con una masilla o plaste al agua
- Aplicar una o más capas de HEMPATONE ECOLOGICO 58390

Superficies envejecidas sin pintar o pintadas con temple o pintura a la cola

- Eliminar polvo, suciedad y materiales mal adheridos
- Fijar la superficie con una capa a brocha o rodillo de HEMPEL'S SELLADOR OPACO AL AGUA 28830, según estado de la superficie (ver ficha técnica)
- Aplicar una o más capas de HEMPATONE ECOLOGICO 58390 hasta cobertura total

Superficies tratadas con cal o similares

- Si la capa de cal es muy gruesa, se recomienda eliminarla. Si es delgada y mantiene buena adherencia e integridad, eliminar las partes mal adheridas
- Proceder a continuación como en el apartado anterior

OBSERVACIONES

No utilizar agua salobre, turbia, contaminada o excesivamente calcárea para diluir el producto, ya que podría deteriorarlo. Se aconseja utilizar agua del suministro público.

No es recomendable pintar si la temperatura está por debajo de 5°C y si la humedad relativa es superior al 80%.

Preservar los envases de las heladas y de la exposición directa al sol.

SEGURIDAD

Los envases llevan las correspondientes etiquetas de seguridad, cuyas indicaciones deben ser observadas. Además, deben seguirse las exigencias de la legislación nacional o local. Evitar el contacto de la pintura líquida con la piel y los ojos.

EDICION

(G) Junio 2005

(58390-00010-00902)

Para la correcta interpretación de esta hoja, ver la "Guía para las Hojas de Características Técnicas". Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja de características corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de Laboratorio y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproductibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El suministro de nuestros productos y la prestación de asistencia técnica quedan sujetos a nuestras CONDICIONES GENERALES DE VENTA, ENTREGA Y SERVICIO y, a menos que se hayan tomado otros acuerdos específicos por escrito, el fabricante y el vendedor no asumen otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados obtenidos, perjuicios, daños directos o indirectos, producidos por el uso de los productos de acuerdo con nuestras recomendaciones. Las hojas de características pueden ser modificadas sin previo aviso. *Marca registrada por HEMPEL.