HEMPEL'S ANTIGOTERAS 58811

DESCRIPCIÓN
Pintura capa gruesa basada en copolímeros acrílicos en emulsión. Clasificada grupo c) según la Directiva 2004/42/CE.

USO RECOMENDADO
Para impermeabilización de tejados y cubiertas no transitables.

PROPIEDADES TECNICAS GENERALES

- Buenas propiedades impermeabilizantes
- Buena reflexión del calor producido por la radiación solar
- Gran elasticidad
- Aplicable sobre soportes ligeramente húmedos

DATOS TECNICOS

Aspecto	Mate
Color	Gris 1089E, Verde 4118E
Rendimiento teórico	0.9 m²/litro - 500 micras
Peso específico	1.3 Kg/litro
Secaje al tacto	1 hora a 20°C con buena ventilación
C.O.V.	<40 gr/litro
Punto de inflamación	>66ºC

APLICACION

Método	Rodillo	Pistola sin aire
Dilución	5% max	5% máx
Diluyente	Agua	
Espesor recomendado	Húmedo: 1000 micras Seco: 500 micras	
Intervalo de repintado	Mínimo: cuando esté seco Máximo: no tiene	
Limpieza	Agua	
Pistola sin aire	Diámetro: 0.035" - Presión: 170 atm	

PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y ESQUEMA RECOMENDADO

Hormigón, fibrocemento, ladrillo, etc.

- Barrer cuidadosamente estas superficies para eliminar el polvo, suciedad y partículas sueltas o mal adheridas
- Rellenar las grietas usando una mezcla de 2-3 partes de arena y 1 parte de HEMPEL'S ANTIGOTERAS 58811. Las grietas y ranuras pequeñas susceptibles de movimiento deberán cubrirse antes longitudinalmente con tiras de tela de poliéster o similar usando como adhesivo HEMPEL'S ANTIGOTERAS 58811

Hierro y acero

- Eliminar el polvo, contaminación superficial, etc. y aplicar una capa de HEMPALUX PRIMER 135E0 o según especificación

Zinc, aluminio, acero galvanizado

- Desengrasar con HEMPEL'S NAVI WASH 99332 y aplicar una capa de HEMPADUR PRIMER 15300

PINTADO

Aplicar dos capas de acuerdo con el espesor indicado de HEMPEL'S ANTIGOTERAS 58811.

OBSERVACIONES

No utilizar agua salobre, turbia, contaminada o excesivamente calcárea para diluir el producto, ya que podría deteriorarlo. Se aconseja utilizar agua del sumistro público.

No es recomendable aplicar si la temperatura está por debajo de 5°C y si la humedad relativa es superior al 80%.

Los espesores recomendados se refieren a dos capas.

SEGURIDAD

Los envases llevan las correspondientes etiquetas de seguridad, cuyas indicaciones deben ser observadas. Además deben seguirse las exigencias de la legislación nacional o local. Evitar el contacto de la pintura líquida con la piel y los ojos. Cuando se aplica pintura en especios cerrados debe facilitarse ventilación forzada, acompañada de la adecuada protección respiratoria, de la piel y de los ojos, especialmente cuando se aplica a pistola.

EDICION

(G Diciembre 2005 (58811-1089E-00904)

Para la correcta interpretación de esta hoja, ver la “Guía para las Hojas de Características Técnicas”. Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja de características corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de Laboratorio y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproductibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El suministro de nuestros productos y la prestación de asistencia técnica quedan sujetos a nuestras CONDICIONES GENERALES DE VENTA, ENTREGA Y SERVICIO y, a menos que se hayan tomado otros acuerdos específicos por escrito, el fabricante y el vendedor no asumen otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados obtenidos, perjuicios, daños directos o indirectos, producidos por el uso de los productos de acuerdo con nuestras recomendaciones. Las hojas de características pueden ser modificadas sin previo aviso. *Marca registrada por HEMPEL.