MULTI-TINT ESMALTE BRILLANTE 821EM

DESCRIPCION

Esmalte sintético de elevada calidad y alto brillo.

USO RECOMENDADO

Esmalte de acabado brillante en sistemas sintéticos para interiores y exteriores sobre acero, madera y otros sustratos convenientemente preparados, sellados e imprimados, cuando se desean unas prestaciones altamente decorativas.

PROPIEDADES TECNICAS GENERALES

- Muy resistente a la intemperie
- Buena retención de color y brillo
- Los colores claros son muy resistentes al amarilleamiento
- Muy buena brochabilidad
- Excelente poder cubriente
- Muy buen poder de nivelación
- Secaje rápido

DATOS TECNICOS

Aspecto	Muy brillante
Color (Base)	Transparente 000TR, Blanco 1000P, Blanco Intermedio 1010D, Amarillo 200GL, Rojo 500RD
Volumen de sólidos	37-44% según color
Rendimiento teórico	12-15 m²/litro por capa a 30 micras, según color
Peso específico	0.9-1.2 Kg/litro según color
Secaje al tacto	2 horas a 20°C con buena ventilación
Punto de inflamación	32°C
VOC	467 gr/litro

APLICACION

Método	Pistola aerográfica	Brocha	Rodillo
Dilución	15% máx	5% máx	3% máx

Diluyente	Pistola: THINNER 08080 Brocha y rodillo: THINNER 08230
Espesor	30 micras de película seca por capa
Intervalo de repintado	mínimo: 18 horas a 20°C máximo: no tiene
Limpieza	THINNER 08080 ó 08230

PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y ESQUEMA RECOMENDADO

OBRA NUEVA Y MANTENIMIENTO

Acero

- Escoger una imprimación anticorrosiva adecuada. Se recomienda: HEMPALUX PRIMER 135E0
- Preparar la superficie y aplicar la imprimación de acuerdo con la ficha técnica del producto seleccionado
- En caso de aplicar una capa intermedia, se recomienda HEMPEL'S SELLADORA 424E0
- Aplicar dos capas de MULTI-TINT ESMALTE BRILLANTE 821EM al espesor recomendado sobre la imprimación anticorrosiva o sobre la capa intermedia

Madera

- Sellar convenientemente la madera con HEMPEL'S SELLADORA 424E0, efectuando la preparación de superficies recomendada en la ficha técnica de este producto
- Aplicar dos capas de MULTI-TINT ESMALTE BRILLANTE 821EM al espesor recomendado

OBSERVACIONES

MULTI-TINT ESMALTE BRILLANTE 821EM puede utilizarse también para esmaltar superficies de yeso sin pintar o previamente pintadas con pinturas plásticas o al temple. Para ello, es necesario sellar previamente estas superficies con HEMPEL'S SELLADORA 424E0, efectuando la preparación de las mismas y la aplicación de acuerdo con las instrucciones contenidas en la ficha técnica de este producto.

SEGURIDAD

Los envases llevan las correspondientes etiquetas de seguridad, cuyas indicaciones deben ser observadas. Además, deben seguirse las exigencias de la legislación nacional o local. Como regla general, debe evitarse la inhalación de los vapores de disolventes y de la neblina de pintura, así como el contacto de la pintura líquida con la piel y los ojos. Cuando se aplica pintura en espacios cerrados debe facilitarse ventilación forzada, acompañada de la adecuada protección respiratoria, de la piel y de los ojos, especialmente cuando se aplica a pistola.

EDICION (G) Junio 2004 (821EM-1000P-00905)

Para la correcta interpretación de esta hoja, ver la “Guía para las Hojas de Características Técnicas”. Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja de características corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de Laboratorio y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproductibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El suministro de nuestros productos y la prestación de asistencia técnica quedan sujetos a nuestras CONDICIONES GENERALES DE VENTA, ENTREGA Y SERVICIO y, a menos que se hayan tomado otros acuerdos específicos por escrito, el fabricante y el vendedor no asumen otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados obtenidos, perjuicios, daños directos o indirectos, producidos por el uso de los productos de acuerdo con nuestras recomendaciones. Las hojas de características pueden ser modificadas sin previo aviso. *Marca registrada por HEMPEL.