



## MULTI-TINT ESMALTE SATINADO 845EM

### DESCRIPCION

Esmalte-laca uretanada satinada para decoración.

### USO RECOMENDADO

Esmalte-laca de acabado satinado en sistemas sintéticos para interiores y exteriores sobre acero, madera y otros sustratos convenientemente preparados, sellados e imprimados.

### PROPIEDADES TECNICAS GENERALES

- Resistente a la intemperie
- Buena retención de color y brillo
- Buena brochabilidad
- Muy buen poder cubriente
- Buen poder de nivelación
- Secaje rápido
- Acabado sedoso y suave, muy agradable al tacto y a la vista

### DATOS TECNICOS

Aspecto	Satinado
Color (Base)	Transparente 000TR, Blanco 1000P, Blanco Intermedio 1010D, Amarillo 200GL, Rojo 500RD
Volumen de sólidos	41-45% según color
Rendimiento teórico	13.6-15 m <sup>2</sup> /litro por capa a 30 micras, según color
Peso específico	1.0-1.3 Kg/litro según color
Secaje al tacto	3 horas a 20°C con buena ventilación
Punto de inflamación	34°C
VOC	437 gr/litro

### APLICACION

Método	Pistola aerográfica	Brocha	Rodillo
Dilución	15% máx	5% máx	3% máx
Diluyente	Pistola: THINNER 08080 Brocha y rodillo: THINNER 08230		
Espesor	30 micras de película seca por capa		
Intervalo de repintado	mínimo: 8 horas a 20°C máximo: no tiene		
Limpieza	THINNER 08080 ó 08230		



845EM

**PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y ESQUEMA RECOMENDADO****OBRA NUEVA****Acero**

- Escoger una imprimación anticorrosiva adecuada. Se recomienda: HEMPALUX PRIMER 135E0
- Preparar la superficie y aplicar la imprimación de acuerdo con la ficha técnica del producto seleccionado
- En caso de aplicar una capa intermedia, se recomienda HEMPEL'S SELLADORA 424E0
- Aplicar dos capas de MULTI-TINT ESMALTE SATINADO 845EM al espesor recomendado sobre la imprimación anticorrosiva o sobre la capa intermedia

**Madera**

- Sellar convenientemente la madera con HEMPEL'S SELLADORA 424E0, efectuando la preparación de superficies recomendada en la ficha técnica de este producto
- Aplicar dos capas de MULTI-TINT ESMALTE SATINADO 845EM al espesor recomendado

**RESTAURACION Y MANTENIMIENTO****Acero**

- Escoger una imprimación anticorrosiva adecuada
- Preparar la superficie y aplicar la imprimación de acuerdo con la ficha técnica del producto seleccionado
- En caso de aplicar una capa intermedia, se recomienda HEMPEL'S SELLADORA 424E0
- Aplicar dos capas de MULTI-TINT ESMALTE SATINADO 845EM al espesor recomendado sobre la imprimación anticorrosiva o sobre la capa intermedia

**Madera**

- Sellar convenientemente la madera con HEMPEL'S SELLADORA 424E0, efectuando la preparación de superficies recomendada en la ficha técnica de este producto
- Aplicar dos capas de MULTI-TINT ESMALTE SATINADO 845EM al espesor recomendado

**OBSERVACIONES**

MULTI-TINT ESMALTE SATINADO 845EM puede utilizarse también para esmaltar superficies de yeso sin pintar o previamente pintadas con pinturas plásticas o al temple. Para ello, es necesario sellar previamente estas superficies con HEMPEL'S SELLADORA 424E0, efectuando la preparación de las mismas y la aplicación de acuerdo con las instrucciones contenidas en la ficha técnica de este producto.

**SEGURIDAD**

Los envases llevan las correspondientes etiquetas de seguridad, cuyas indicaciones deben ser observadas. Además, deben seguirse las exigencias de la legislación nacional o local. Como regla general, debe evitarse la inhalación de los vapores de disolventes y de la neblina de pintura, así como el contacto de la pintura líquida con la piel y los ojos. Cuando se aplica pintura en espacios cerrados debe facilitarse ventilación forzada, acompañada de la adecuada protección respiratoria, de la piel y de los ojos, especialmente cuando se aplica a pistola.

**EDICION**

(G) Junio 2004

(845EM-1000P-00906)

Para la correcta interpretación de esta hoja, ver la "Guía para las Hojas de Características Técnicas". Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja de características corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de Laboratorio y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproducibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El suministro de nuestros productos y la prestación de asistencia técnica quedan sujetos a nuestras CONDICIONES GENERALES DE VENTA, ENTREGA Y SERVICIO y, a menos que se hayan tomado otros acuerdos específicos por escrito, el fabricante y el vendedor no asumen otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados obtenidos, perjuicios, daños directos o indirectos, producidos por el uso de los productos de acuerdo con nuestras recomendaciones. Las hojas de características pueden ser modificadas sin previo aviso. \*Marca registrada por HEMPEL.