

DELTA ANTIGRIETAS TEXTURADO

DESCRIPCIÓN:

Revestimiento texturado, elástico e impermeable para protección y decoración de fachadas ejecutadas con todo tipo de materiales (hormigón, cemento, ladrillo, fibrocemento,...) y en las que se prevean contracciones del paramento que puedan originar fisuras.

PROPIEDADES FÍSICAS

- Gran tenacidad y flexibilidad, soportando contracciones del sustrato.
- Película totalmente impermeable al agua de lluvia.
- Extraordinaria resistencia al envejecimiento.
- Excelente blancura y poder de cubrición, con muy bajo índice de amarilleamiento.
- Película resistente a la intemperie y a ambientes agresivos.
- Extraordinaria lavabilidad. Autolimpiable por la simple acción de la lluvia.

Aplicable sobre morteros ligeramente húmedos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ligante

Emulsión estireno acrílica

Diluyente

Agua

Materia fija en peso U.N.E. 48087

76%

Densidad U.N.E. 48098

1.65 kg./l

Viscosidad Krebs Stormer a 25° U.N.E. 48076

No medible.

Poder de cubrición a 100 micras húmedas

99.99%

Rendimiento teórico a 100 micras húmedas

1.12 m²/kg

Comportamiento ante el fuego U.N.E. 23727

M1. No inflamable.

Tiempos de secado U.N.E. 48086

Entre 4 y 8 horas.

Acabado

Texturado

Color U.N.E. 48103

Blanco nieve



PRESENTACIÓN

- Envasado: Se presenta en envases de 5 y 25 kg.
- Aspecto: El producto es un fluido pastoso.
- Teñido: Se realiza a colores pastel con tintes al agua o tintes universales

APLICACIONES

- Al exterior: Se aplicará sobre fachadas ejecutadas con todo tipo de materiales con riesgo de contracciones que puedan originar fisuras.
- Al interior: Recomendada para cualquier uso de interior al ser atóxica, de olor agradable y no inflamable.

ÚTILES PARA APLICACIÓN

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo o a pistola, previa agitación del producto y dilución respectiva.

La limpieza de equipos se realizará con agua antes de secar la pintura y con disolvente de limpieza después de secar

ALMACENAMIENTO.

Conservar en sus envases originales, convenientemente cerrados, preservados de las heladas y evitando su exposición directa al sol.

PRECAUCIONES.

No aplicar DELTA ANTIGRIETAS TEXTURADO si se prevean lluvias ni en zonas de niebla cerrada. No aplicar a temperatura ambiente o del sustrato por debajo de 5° C.

DELTA ANTIGRIETAS TEXTURADO

MODO DE EMPLEO.

- Tratamiento del soporte.

Sobre superficies nuevas de yeso, hormigón, cemento: Eliminar el polvo y materiales disgregables, aceites, grasas o cualquier tipo de suciedad. Si el hormigón presenta eflorescencias salinas, neutralizar previamente con una solución al 10-15% de ácido clorhídrico en agua, lavando a continuación con abundante agua. Este procedimiento sirve también para dar rugosidad al hormigón liso. A continuación, tras el secado, aplicar el producto.

Sobre superficies de fibrocemento, hormigón, cemento envejecido y superficies pintadas al temple: Eliminar el polvo y materiales disgregables. Aplicar a brocha, una mano de EUROFIJADOR EUROTEx (AL AGUA) O SELLADOR HIDRÓFUGO EUROTEx (AL DISOLVENTE) como fijador de fondo y proceder a aplicar el producto.

- Aplicación del producto.

Sobre superficies nuevas, aplicar una primera mano de DELTA ANTIGRIETAS TEXTURADO diluyendo con un 10-15% de agua, dejándola secar convenientemente y aplicar, a continuación, dos manos de acabado con una dilución máxima de un 5% de agua. La dilución dependerá de las condiciones de trabajo.

Es importante agitar el producto antes de la aplicación, para evitar decantaciones de los minerales de mayor densidad.

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA.

Producto no peligroso, según el Reglamento de Preparados Peligrosos R.D. 1078/93 y anexos posteriores.

Eurotex no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha.