

## **DELTA RUGOSO PLUS**

### **DESCRIPCIÓN:**

Revestimiento rugoso impermeable, decorativo, de fácil aplicación a rodillo, utilizado para protección, con acabado texturado, de fachadas ejecutadas con todo tipo de materiales (hormigón, cemento, ladrillo, fibrocemento, etc...), basado en una dispersión acuosa de copolímeros vinílicos, extenders y minerales especialmente seleccionados, que le confieren una excelente resistencia a las más adversas condiciones climatológicas, blancura y con cierta flexibilidad y elasticidad, obteniendo, de esta forma, un acabado de la máxima calidad.

### **PROPIEDADES FÍSICAS**

- Fácil aplicación.
- Película impermeable totalmente al agua de lluvia.
- Buena resistencia al envejecimiento.
- Extraordinaria blancura.
- Resistencia química a la alcalinidad del soporte (insaponificable) y a ambientes agresivos.
- Película permeable al aire y al vapor de agua.
- Película resistente a la intemperie y a los rayos ultravioleta.
- Buena lavabilidad. Autolimpiable por la simple acción de la lluvia.

### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

#### **Ligante**

Vinil-veova

#### **Diluyente**

Agua

#### **Materia fija en peso U.N.E. 48087**

82 %

#### **Densidad U.N.E. 48098**

1.7 kg./l

#### **Viscosidad Krebs Stormer a 25° U.N.E. 48076**

No medible

#### **Poder de cubrición a 100 micras húmedas**

99 %

#### **Rendimiento teórico a 100 micras húmedas**

1-2 m<sup>2</sup>/kg

#### **Comportamiento ante el fuego U.N.E. 23727**

M1

#### **Tiempos de secado U.N.E. 48086**

Al tacto: 1/2 hora. Total: 1 hora



#### **Intervalo de repintado U.N.E. 48086**

Entre 4 y 8 horas

#### **Acabado**

Mate texturado

#### **Color U.N.E. 48103**

Blanco nieve y según carta de colores.

### **PRESENTACIÓN**

- Envasado: Se presenta en envases de 5 y 25 kg.
- Aspecto: El producto es líquido, de consistencia pastosa, que una vez seco, forma un revestimiento mate texturado compacto.
- Teñido: Se realiza a colores pastel con tintes al agua o tintes universales.

### **APLICACIONES**

- Al exterior: se aplicará sobre fachadas ejecutadas con todo tipo de materiales, en patios de luces, muros,...
- Al interior: se aplicará en cajas de escaleras, pasillos y todo tipo de habitaciones en viviendas. En pasillos de oficinas, locales públicos, fábricas, etc...

### **ÚTILES PARA APLICACIÓN**

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo, llana o calderín a baja presión, previa agitación del producto y dilución respectiva.

La limpieza de equipos se realizará con agua antes de secar la pintura y con disolvente de limpieza después de secar.

## DELTA RUGOSO PLUS

### ALMACENAMIENTO.

Conservar en sus envases originales, convenientemente cerrados, preservados de las heladas y evitando su exposición directa al sol.

### PRECAUCIONES.

No aplicar DELTA RUGOSO PLUS si se prevén lluvias o en zonas de niebla cerrada. No aplicar a temperatura ambiente o del sustrato, por debajo de 5 °C. Vigilar la aplicación en zonas de fuerte viento lateral, al ser un producto de aplicación en capa gruesa.

### MODO DE EMPLEO.

#### - Tratamiento del soporte.

**Sobre superficies nuevas de cemento, hormigón, yeso, etc...:** Eliminar bien el polvo, materiales disgregados, aceites, grasas o cualquier tipo de suciedad. Si el hormigón presenta eflorescencias salinas, neutralizar previamente con una solución al 10-15% de ácido clorhídrico en agua, lavando a continuación con agua abundante; procedimiento con el que se consigue, además, dar rugosidad al hormigón liso, para, a continuación, tras el secado, aplicar el producto.

**Sobre superficies de fibrocemento, hormigón, cemento envejecido y superficies pintadas al temple:** Eliminar el polvo y materiales disgregables con un cepillo de cerda vegetal. Aplicar a brocha, una mano de BARNIZ ACRÍLICO EUROTEx (AL AGUA) o SELLADOR HIDRÓFUGO EUROTEx (AL DISOLVENTE) como fijador de fondo y proceder, tras el secado, a aplicar el producto.

#### - Aplicación del producto:

Aplicar la primera capa de DELTA RUGOSO PLUS, diluida con un 10-15% de agua. Es importante agitar el producto, antes de la aplicación, para evitar decantaciones de los minerales de más densidad. Dejaremos secar muy bien, y a continuación, aplicaremos una cantidad mínima de producto de 0.5 kg/m<sup>2</sup>. Para conseguir un perfecto sellado, recomendamos depositar el producto en la pared con un rodillo de lana (de pelo largo), extendiéndolo bien, comenzando de derecha a izquierda y de arriba abajo. Seguidamente, con un rodillo de espuma de cerdas abiertas empapado con el mismo producto, proceder al acabado final.

### INFORMACIÓN REGLAMENTARIA.

- S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
- S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

Eurotex no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha.