

DELTA TIXOTROPICO ANTIMANCHAS S/O

DESCRIPCIÓN:

Pintura de acabado mate a base de resinas de polímeros de alto peso molecular con disolventes inodoros.

PROPIEDADES GENERALES

- Sin olor: disolvente inodoro.
- Máxima adherencia.
- Excelente poder de cubrición.
- Transpirable (película permeable al aire y vapor de agua).
- Excelente lavabilidad.
- Gran resistencia a la formación de mohos.
- Rapidez de secado. Repintable el mismo día.
- Blanco inalterable. No amarillea.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ligante

Resinas Vinil Acrilato

Disolvente

Disolventes alifáticos

Aspecto

Mate

Rendimiento

8-11 m²/litro dependiendo del soporte

Densidad

1,30±0,03 kg./litro

Viscosidad

128± 5 Unidades Krebbs

Materia fija

68 ± 2% en peso

Resiste. Al frote húmedo

10.000 ciclos (UNE 48243)

Secado al tacto

1 h Aprox. A 20°C

Repintado

12 horas

APLICACIONES

Pintado de todo tipo de interiores, actuando como aislante de manchas de hollín, humo de tabaco, humedades secas, etc..., pudiéndose aplicar directamente sobre escayola, yeso, madera, papel pintado, poliestireno e incluso sobre vidrio y chapa galvanizada.

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

Superficies nuevas: Limpiar, desengrasar y cepillar bien, eliminando el salitre y las eflorescencias con una solución de ácido clorhídrico o sulfamán al 10% (no en superficies de yeso).

Superficies pintadas: Si la pintura tiene buena adherencia, lijarla suavemente y eliminar el polvo antes de pintar. Si está en mal estado, se deberá eliminar completamente, masillar irregularidades y proceder como si se tratara de una superficie nueva

MODO DE EMPLEO

- Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.
- - Usar como diluyente AGUARRÁS ECOLÓGICO de Eurotex. Diluir un 5% máximo para brocha/rodillo. Para aplicación con pistola airless, 10 % máximo.
- - En superficies pulvulentas, aplicar previamente una capa de Eurofilm HF.
- - No es conveniente aplicar pinturas plásticas encima.
- - Limpiar los útiles empleados con disolvente de limpieza EUROSOLV-I o universal EUROSOLV-1000.

ENVASE Y CONSERVACIÓN

Formatos: 15L, 4L y 750 ML.

Conservar los envases de origen bien cerrados, en sitios fresco, seco y alejado de fuentes de ignición. Tiempo de almacenaje: 1 año desde su fabricación.

SEGURIDAD

Los envases llevan las correspondientes etiquetas que contienen las frases de riesgo y de seguridad conforme a la Ley de Preparados. Peligrosos vigente, cuyas indicaciones deben ser observadas. Como regla general, deben evitarse la inhalación de los vapores de disolvente y de la neblina de pintura, así como el contacto de la pintura líquida con la piel y los ojos. Cuando se aplica pintura en espacios cerrados debe facilitarse ventilación forzada acompañada de la adecuada protección respiratoria, de la piel y de los ojos.

DELTA TIXOTROPICO ANTIMANCHAS S/O

Eurotex no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha.