

EUROPLASTE EXTERIOR

DESCRIPCIÓN:

Masilla en polvo, multiuso para exteriores, de fácil aplicación, adherencia y dureza.

PROPIEDADES FÍSICAS

- Lijable.
- Excelente adherencia sobre los soportes recomendados especialmente sobre cemento y sus derivados.
- Gran dureza final.
- Permite aplicar grosores medios y elevados de capa.
- Rápido fraguado.
- Tacto ligeramente áspero.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Naturaleza:

Mezcla de pigmentos inorgánicos, cementos, ligantes y aditivos en polvo.

Aspecto:

Mate

Textura:

Polvo áspero.

Color:

Beige y Blanco

Diluyente:

Agua.

Densidad U.N.E. 48098

1.05 kg./l +/- kg./l.

Rendimiento teórico a 200 micras húmedas

0,5 - 0,6 m²/kg

Comportamiento ante el fuego U.N.E. 23727

M1

Tiempos de secado U.N.E. 48086

Al tacto: 1 hora Total: <24 horas.

Intervalo de repintado U.N.E. 48086

Mínimo: 4-6 horas

Acabado

Semibrillante

Color U.N.E. 48103

Blanco, rojo ladrillo, rojo teja, transparente y verde

PRESENTACIÓN

- Envasado: Se presenta en envases de 750 cc, 4l y 15l.

MODO DE EMPLEO.

- **Tratamiento del soporte.**



- **Aspecto:** El producto es de consistencia pastosa.
- **Teñido:** Se realiza a colores pasteles y medios, con tintes al agua o tintes universales.

APLICACIONES

- **Al interior:** Se aplicará, bajo la solería, de la cubierta o azotea, sin necesidad de incluir tejido de fibra de vidrio.
- **Al exterior:** Se aplicará sobre la solería de la cubierta o azotea, incluyendo tejido de fibra de vidrio entre las capas, si es transitable.

ÚTILES PARA APLICACIÓN

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo, o airless, previa agitación del producto y dilución respectiva.

La limpieza de equipos se realizará con agua antes de secar la pintura y con disolvente de limpieza después de secar.

ALMACENAMIENTO.

Conservar en sus envases originales, convenientemente cerrados, preservados de las heladas y evitando su exposición directa al sol.

PRECAUCIONES.

No aplicar EURO-ELAST si se prevén lluvias ni en zonas de niebla cerrada. No aplicar a temperatura ambiente o del sustrato por debajo de 5° C. Aplicar el espesor recomendado por las especificaciones.

EUROPLASTE EXTERIOR

Barrer la superficie, cualquiera que sea, para eliminar el polvo, arena y las partículas sueltas o mal adheridas, para, a continuación, aplicar el producto.

Sobre superficies de yeso, hormigón, cemento que presenten fisuración: Eliminar el polvo y materiales disgregables con un cepillo de cerda vegetal. Rellenaremos las grietas usando 2 ó 3 partes de arena y una parte de EURO-ELAST. Las que sean susceptibles de movimiento, deben cubrirse con tiras de espuma de poliuretano de 2 mm. de espesor, usando como adhesivo EURO-ELAST y a continuación, después de dejar secar, aplicar el producto.

Sobre aislamiento de espuma de poliuretano: Eliminar el polvo, arena y contaminaciones superficiales antes de la aplicación.

Sobre hierro y acero: Eliminar el polvo, la contaminación superficial, etc... y aplicar una capa de minio electrolítico, antes de la aplicación.

Sobre zinc, aluminio y acero galvanizado: aplicar DESENGRASANTE TCH sobre manchas de grasa y suciedades; aplicar, a continuación, una capa de WASH PRIMER como imprimación, y proceder, tras el secado, a la aplicación del producto.

- Aplicación del producto.

Tras una primera capa de producto diluída al 5% con agua, se aplican dos capas de acabado. Para colocación al exterior, en azoteas transitable, aplicar una capa de EURO-ELAST, un tejido de fibra de vidrio y encima, otra de capa de EURO-ELAST, a modo de "sandwich", de forma que el tejido absorba los esfuerzos de cizallamiento. Este tejido se elimina si se aplica al interior.

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA.

- S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
- S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

Eurotex no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha.