

## MASILLA AL USO

### DESCRIPCIÓN

Masilla en pasta al agua, lista para su uso, de gran lijabilidad, facilidad de aplicación y blancura.

### PROPIEDADES FÍSICAS

- Fácilmente aplicable.
- Excelente blancura.
- Ahorra tiempos muertos debidos a la mezcla de productos, ya que se suministra al uso.
- Sin pérdida de material, ya que los sobrantes pueden ser reutilizados, instantáneamente.
- Rápido secado.
- Mermas mínimas, dado su alto contenido en sólidos.
- Muy buena penetración en el soporte.
- Excelente adherencia sobre los soportes recomendados, especialmente yeso, escayola, cemento, hormigón, madera y pinturas viejas bien adheridas.
- No inflamable.
- Buena dureza.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### Naturaleza:

Mezcla de pigmentos inorgánicos, ligantes líquidos y aditivos.

#### Aspecto:

Mate5

#### Densidad U.N.E. 48098

1,85 +/- 0,05 Kg./l.

#### Rendimiento teórico a 100 micras húmedas

1 m<sup>2</sup>/Kg

#### Tiempos de secado U.N.E. 48086

Al tacto: 1-3 h

#### Intervalo de repintado U.N.E. 48086

Min. 16 horas

#### Color U.N.E. 48103

Blanco



### PRESENTACIÓN

- Envasado: Se presenta en envases de 750 ml.

### APLICACIONES

- Al Exterior e interior.
- Aplicable sobre yeso, escayola, cemento, hormigón, madera, resilla, ladrillo.
- Pequeñas superficies.
- Reparación de fisuras.
- Sellado juntas.
- Manualidades.

### ÚTILES PARA APLICACIÓN

La aplicación se puede realizar con paletina y espátula previa agitación del producto y dilución respectiva.

La limpieza de equipos se realizará con agua antes de secar la pintura y con disolvente de limpieza después de secar.

### ALMACENAMIENTO.

Conservar en sus envases originales, convenientemente cerrados, preservados de las heladas y evitando su exposición directa al sol.

### PRECAUCIONES.

No aplicar MASILLA AL USO si se prevén lluvias o en zonas de niebla cerrada. No aplicar a temperatura ambiente o del sustrato por debajo de 5° C. Vigilar la aplicación en zonas de fuerte viento lateral, al ser un producto de aplicación en capa gruesa.

### MODO DE EMPLEO.

## **MASILLA AL USO**

### **Preparación de soportes nuevos**

Mortero de cemento / yeso:

Antes de masillar fijar con el fijador adecuado

Comprobar la idoneidad de la masilla sobre el soporte

Esperar hasta total fraguado (30 días mínimo)

Limpiar el soporte de posibles eflorescencias, así como neutralizar las superficies alcalinas y de productos extraños y/o residuos

En superficies excesivamente pulidas lijar para abrir el poro

Abrir posibles grietas o fisuras hasta fondo saneado, eliminar el polvo producido mediante cepillo o brocha y aplicar la masilla o plaste tal y como se indica en los apartados Sistema de Aplicación.

No sobrepasar nunca los grosores de capa máximos recomendados.

Aplicar sobre maderas con un contenido en humedad inferior al 20 %

Aplicar sobre maderas sanas, bien desengrasadas, sin exudaciones resinosas, sin polvo y secas. Si la madera presenta signos de envejecimiento debe ser previamente lijada y abiertas fisuras hasta madera en condiciones.

### **Restauración y Mantenimiento**

Eliminar del soporte productos extraños mal adheridos o en mal estado, abrir el poro caso de estar cerrado, mediante lijado y otro medio mecánico. Comprobar la adherencia y tratar como en soportes nuevos.

Aplicación del producto

Mediante las herramientas indicadas en el sistema de aplicación, limpias y desoxidadas. Repintar una vez transcurrido el tiempo indicado. Dado que éste depende de la humedad, temperatura y grosor de capa la no obturación de la lija nos indicará que el producto se encuentra en condiciones para proceder

## **INFORMACIÓN REGLAMENTARIA.**

**S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.**

**S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados.**

**Eurotex no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha.**