NOVO-LACK SELLADORA SINTÉTICA PARA MADERA Y PAREDES

DESCRIPCIÓN:

Selladora sintética de gran rendimiento y perfecta lijabilidad, consiguiendo una adecuada preparación de la superficie.

PROPIEDADES FÍSICAS

- Fácil lijado.
- Optimo sellado de porosidades.
- Excelente brochabilidad.
- Facilita la cubrición con el producto de acabado.
- Mejora la calidad de los acabados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ligante
Alquídico

Diluyente
Eurosolv-1000

Materia fija en peso U.N.E. 48087
74 %

Densidad U.N.E. 48098
1.40 kg./l

Vehículo en peso
21.5%

Viscosidad Krebs Stormer a 25º U.N.E. 48076
83 U.K.

Rendimiento teórico a 100 micras húmedas
6-8 m^2/kg

Tiempos de secado U.N.E. 48086
Al tacto: 1 hora / Duro: 12 h

Intervalo de repintado U.N.E. 48086
24 horas

Acabado
Satinado

Color U.N.E. 48103
Blanco

PRESENTACIÓN

- Envasado: En envases de 750 c.c y 4 litros.

APLICACIONES

Como pintura intermedia o capa de fondo en sistemas alquídicos, sobre superficies de acero y madera. Como capa de preparación y acabado en la decoración de techos y paredes de yeso en el interior.

ÚTILES PARA APLICACIÓN

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo, pistola sin aire o pistola aerográfica.
La limpieza de equipos se realizará con EUROSOLV-1000.

ALMACENAMIENTO.

Conservar en sus envases originales, convenientemente cerrados, preservados de las heladas y evitando su exposición directa al sol.

PRECAUCIONES.

Evitar la inhalación prolongada de los vapores de disolvente. Aplicar con ventilación adecuada. Cuando se aplica a pistola en espacios cerrados con poca ventilación es recomendable usar protección respiratoria.

MODO DE EMPLEO.

- **Tratamiento del soporte.**

Superficies maderas nuevas: Lijar bien el polvo y suciedad dejando la superficie compacta. Aplicar una primera capa de SELLADORA diluída en 5% con EUROSOLV-1000, dejar secar y aplicar otra capa sin diluir. Dejar secar convenientemente, y a continuación proceder a la aplicación, de capas de acabado. Se recomienda un breve lijado de la capa de SELLADORA.
Sobre yeso nuevo y pintura plástica bien adherida: Eliminar anteriores tratamientos: cera, grasa, etc., limpiar con diluyente sintético; lijar suavemente y proceder como en el caso anterior.

NOVO-LACK SELLADORA SINTÉTICA PARA MADERA Y PAREDES

Maderas barnizadas: Lijar bien el polvo y suciedad dejando la superficie compacta. Aplicar dos capas de SELLADORA dejando secar entre capa y capa.

- **Aplicación del producto:**

Remover el contenido del envase.
Pistola sin aire, pistola aerográfica, brocha y rodillo.
Las condiciones de aplicación de acuerdo con la práctica normal de un buen pintado.
Las diluciones y limpieza de utensilios se realizan con EUROSOLV-1000.

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA.

- R-10: Inflamable.
- S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
- S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados.
- S-46: En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.

Eurotex no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha.