

IMPRIMACIÓN WASH- PRIMER

DESCRIPCIÓN:

Imprimaciones vinílicas de un componente de rápido secado y con excelente adherencia.

PROPIEDADES GENERALES

Imprimación de secado rápido especialmente indicada para trabajar, húmedo sobre húmedo, y conseguir una adherencia ideal con otro tipo de imprimaciones y esmaltes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Viscosidad

12-25" (Copa Ford Nº 4)

Peso específico

0.928-0.965 Kg./L

Tiempo de repintado

1 hora

Aspecto

Líquido de baja viscosidad

Color

Blanco, amarillo, verde, rojo, gris, negro

Brillo Gardner 60°

15-20%

Extracto seco

25-26%

Rendimiento Teórico

12-14 m²/L

Disolvente adecuado

Disolvente Universal

Estabilidad del envase

12 meses



APLICACIONES

Las superficies deben estar debidamente desengrasadas.

Puede aplicarse mediante todos los sistemas:

PISTOLA: No hace falta diluirla ya que el material viene al uso. En caso de querer diluirlo se hace con Disolvente Universal .

BROCHA: Hasta un 10% con Disolvente Universal

REPINTADO: 1 hora

SOPORTE DE LA APLICACIÓN

ACERO-HIERRO-GALVANIZADO-ALUMINIO...

Eurotex no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha.