

ESMALTE SATINADO NOVO-LACK

DESCRIPCIÓN:

Esmalte de primera calidad para la protección y decoración en exteriores e interiores.

PROPIEDADES GENERALES

- Gran rapidez de secado.
- Máxima cobertura y nivelación.
- Alta dureza y flexibilidad.
- Máxima resistencia en exteriores e interiores.
- Blanco con alta estabilidad al amarilleamiento.
- Acabado sedoso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Naturaleza

Alquídico-Uretanado

Color

Blanco y Negro

Acabado

Satinado (brillo 60°=37±10 en Blanco, y 55±10 en Negro)

Rendimiento

9-12 m²/litro y mano, según estado de la superficie.

Densidad

1,29±0,02 Kg./l en Blanco y 0.93±0,02 Kg./l en Negro.

Materia no volátil (% en peso)

63±2% en Blanco y 44±2% en Negro.

Fuera de polvo

30 min.

Secado

2-3 horas

Repintado

24 horas

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

▪ Superficies nuevas:

- Hierro y acero: desoxidar mediante cepillado o lijado y proteger previamente con IMPRIMACIÓN SINTÉTICA EUROPRIMER ó MINIO DE PLOMO ELECTROLÍTICO.
- Galvanizados, aluminio y otros metales: desengrasar y dar una mano fina de WASH-PRIMER de EUROTEx.
- Madera: unificar su absorción con una mano de NOVOLACK SELLADORA SINTÉTICA. Lijar suavemente y eliminar el polvo antes de pintar.
- Yeso y masillas: sellar porosidad con 1-2 manos de NOVOLACK SELLADORA.



▪ Repintado:

- Si la pintura vieja tiene buena adherencia, lijarla suavemente y eliminar el polvo antes de pintar. Si está en mal estado se deberá eliminar completamente, masillar irregularidades y desperfectos, y proceder como si se tratara de superficie nueva.
- Otras superficies: Consultar con el Servicio Técnico de EUROTEx. Teléfono: 955 741 592.

MODO DE EMPLEO

- Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.
- Producto listo al uso. No se recomienda diluir.
- Aplicar a brocha, rodillo o pistola, a espesores de 30-35 micras secas.
- Para aplicar a pistola aerográfica diluir con un 15-20 % de DISOLVENTE EUROSOLV 1000 de EUROTEx.
- Aconsejamos dos manos de acabado para obtener las mejores prestaciones del producto.
- Limpiar los útiles empleados con EUROSOLV 1000 o White Spirit.

ENVASE Y ETIQUETADO

- **Formatos:** 4 L., 750 y 375 ML.
- **Precauciones:** Inflamable. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión, acuda inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase. Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

CONSERVACIÓN

Mantener los envases de origen bien cerrados, en sitios frescos, secos y alejados de fuentes de ignición.

ESMALTE SATINADO NOVO-LACK

APLICACIONES

- Es adecuado para pintar todo tipo de superficies férreas y de madera.
- Apto para la protección y mantenimiento de maquinaria e instalaciones industriales.
- Especialmente recomendado para la protección de superficies de hierro situadas a la intemperie, por su extraordinaria resistencia en exteriores.

Eurotex no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha.