

FICHA TECNICA Edición: Enero 2002 Página 1 de 2

NOVO-LACK ESMALTE SINTÉTICO BRILLANTE

DESCRIPCIÓN:

Esmalte brillante de primera calidad para la protección y decoración en exteriores e interiores.

PROPIEDADES GENERALES

- Gran rapidez de secado.
- Máxima cubrición y nivelación.
- Alto brillo y dureza.
- Flexible.
- Máxima resistencia en exteriores e interiores.
- Alta estabilidad al amarilleamiento.
- Acabado impecable.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Naturaleza

Alquídico-Uretanado

Acabado

Brillante (brillo > 90 % en ángulo de 60-60°)

Color

Carta de colores

Densidad

0.90 a 1,21 Kg./litro, según color.

Relación Pigmento/Resina

0.30 en volumen

Rendimiento

13-16 m²/litro y mano, según estado de la superficie.

Materia no volátil

59-63 % en peso.

Volumen de sólido

39-41 % para colores

Fuera de polvo

30 min.

Secado

2-3 horas

Repintado

24 horas

APLICACIONES

- Es adecuado para pintar todo tipo de superficies férreas y de madera.
- Apto para la protección y mantenimiento de maquinaria e instalaciones industriales.



 Especialmente recomendado para la protección de superficies de hierro situadas a la intemperie, por su extraordinaria resistencia en exteriores.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Superficies nuevas:

- Hierro y acero: desoxidar mediante cepillado o lijado y proteger previamente con imprimación sintética EUROPRIMER ó minio de plomo electrolítico EUROTEX.
- Galvanizados, aluminio y otros metales: desengrasar y dar una mano fina de WASH-PRIMER de EUROTEX.
- Madera: unificar su absorción con una mano de SELLADORA SINTÉTICA de EUROTEX. Lijar suavemente y eliminar el polvo antes de pintar.
- Yeso y masillas: sellar porosidad con 1-2 manos de EUROFILM de EUROTEX.

■ Repintado:

- Si la pintura vieja tiene buena adherencia, lijarla suavemente y eliminar el polvo antes de pintar. Si está en mal estado se deberá eliminar completamente, masillar irregularidades y desperfectos, y proceder como si se tratara de superficie nueva.
- Otras superficies: Consultar con el Servicio Técnico de EUROTEX. Teléfono: 955 741 592.



FICHA TECNICA Edición: Enero 2002 Página 2 de 2

NOVO-LACK ESMALTE SINTÉTICO BRILLANTE

MODO DE EMPLEO.

- Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.
- Producto listo al uso. No se recomienda diluir.
- Aplicar a brocha, rodillo o pistola, a espesores de 30-35 micras secas.
- Para aplicar a pistola aerográfica diluir con un 15-20 % de White Spirit ó Símil Aguarrás.

Aconsejamos dos manos de acabado para obtener las mejores prestaciones del producto.

Limpiar los útiles empleados con EUROSOLV 1000 o Disolvente de Limpieza EUROSOLV-I.

ENVASE Y ETIQUETADO

Formatos:

4 y 0,750 litros

- Precauciones:

Inflamable. Nocivo: Si se ingiere puede causar daño pulmonar.

Manténgase fuera del alcance de los niños. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase. Contiene. White Spirit.

CONSERVACIÓN

- Mantener los envases de origen bien cerrados, en sitios frescos, secos y alejados de fuentes de ignición.

Eurotex no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha.