CLOROCAUCHO SUELOS VERDE ANTIDELIZANTE

Cód. 3742AD

DESCRIPCIÓN:

Pintura de clorocaucho de capa gruesa pigmentada con dolomita en granulometría gruesa.

USO RECOMENDADO

Pintura protectora y decorativa para pavimentos interiores de hormigón, cemento y otros materiales de construcción.

PROPIEDADES GENERALES

- Con propiedades antideslizantes.
- Buena resistencia química.
- Excelente resistencia mecánica.
- Gran adherencia sobre materiales de construcción.
- Exento de plomo y cromato.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Naturaleza
Caucho clorado

Aspecto
Semi-mate

Color
Verde

Rendimiento
2-4 m^2/litro a 200 micras secas

Densidad
1.60 ± 0.03 kg./litro

Viscosidad (20ºC)
95 ± 5 K.U.

Materia fija
66 ± 2% en peso

Volumen de sólidos
47 ± 2%

VOC
540 gr/litro

Secado al tacto
30 min. Aprox. a 20ºC

Repintado
12 horas

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

Eliminar las sales y otros contaminantes con agua dulce a presión.
Eliminar aceite, grasa y suciedad con disolvente de limpieza ó universal EUROSOLV.

Sobre superficies nuevas de cemento u hormigón, éste debe estar completamente fraguado (mín. 21 días), sin restos de agentes de curado, desencofrantes,... y tener la porosidad suficiente para permitir el anclaje de la pintura.

MODO DE EMPLEO

- Remover continuamente para homogeneizar el contenido del envase (la dolomita, de alta densidad, tiende a sedimentarse).
- La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo o pistola.
- Cuando el soporte esté preparado y seco, aplicar una primera capa de pintura, diluyendo con un 10% Disolvente EUROSOLV-X. A continuación, aplicar la segunda capa con producto al uso.
- El espesor de película recomendado es de 425 micras húmedas aprox., que equivalen a 200 micras secas.

SEGURIDAD

Los envases llevan las correspondientes etiquetas que contienen las frases de riesgo y de seguridad conforme a la Ley de Preparados Peligrosos vigente, cuyas indicaciones deben ser observadas.
Como regla general, debe evitarse la inhalación de los vapores de disolvente y de la neblina de pintura, así como el contacto de la pintura líquida con la piel y los ojos. Cuando se aplica pintura en espacios cerrados debe facilitarse ventilación forzada, acompañada de la adecuada protección respiratoria, de la piel y de los ojos.

ENVASE Y CONSERVACIÓN

Formatos: 15 - 4 litros.

CLOROCAUCHO SUELOS VERDE ANTIDELIZANTE
Cód. 3742AD

Conservar los envases de origen bien cerrados, en sitio fresco, seco y alejado de fuentes de ignición.

Eurotex no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha.