

PINTURA DE TRÁFICO

DESCRIPCIÓN:

Pintura a base de resinas de clorocaucho, que seca por evaporación de disolventes y forma una película dura, flexible, resistente al impacto y al desgaste, y especialmente formulada para aplicarla directamente, sobre superficies de asfalto y cemento, para la señalización horizontal de carreteras, pavimentos de naves industriales y todo tipo de viales.

PROPIEDADES FÍSICAS

- Gran tenacidad y flexibilidad, soportando ligeras contracciones del sustrato.
- Extraordinaria resistencia al roce y la abrasión.
- Excelente poder de cubrición.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ligante

Caucho clorado.

Diluyente

Eurosolv-X

Materia fija en peso U.N.E. 48087

63.1%

Densidad U.N.E. 48098

1.4 kg./l

Viscosidad Krebs Stormer a 25° U.N.E. 48076

95 U.K.

Poder de cubrición a 100 micras húmedas

97.8 %

Rendimiento teórico a 100 micras húmedas

6-8 m²/kg.

Comportamiento ante el fuego U.N.E. 23727

M1.

Tiempos de secado U.N.E. 48086

Al tacto: 20 min.. Total: 1 hora.

Intervalo de repintado U.N.E. 48086

6-8 horas

Acabado

Semimate

Color U.N.E. 48103

Blanco y amarillo.



PRESENTACIÓN

- Envasado: Se presenta en envases de 750 cc, 4 y 15 litros.
- Aspecto: El producto es fluido.

APLICACIONES

Al exterior y al interior: Se aplicará sobre pavimentaciones de carreteras, autopistas, autopistas y en cualquier situación donde se requiera señalización horizontal de tráfico. En interiores, sobre pavimentos de fábricas, para señalar el espacio de trabajo de maquinarias y de circulaciones interiores.

ÚTILES PARA APLICACIÓN

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo, pistola aerográfica o con pistola sin aire, previa agitación del producto y dilución respectiva, siguiendo siempre la práctica normal de un buen pintado.

La limpieza de equipos se realizará con EUROSOLV-X.

ALMACENAMIENTO.

Conservar en sus envases originales, convenientemente cerrados, preservados de las heladas y evitando su exposición directa al sol.

PRECAUCIONES.

PINTURA DE TRAFICO es tóxica por inhalación, ingestión y al contacto con la piel y los ojos. Está prohibido comer, fumar o beber cuando se esté aplicando. No verter residuos a la red general de evacuación de aguas. La aplicación a pistola se realizará, sólo, en zonas con buena ventilación y usando la debida protección respiratoria.

PINTURA DE TRÁFICO

MODO DE EMPLEO.

- Tratamiento del soporte.

Sobre superficies nuevas de cemento, hormigón, yeso, etc...: Limpiar la superficie y dejarla exenta de grasas, aceites y cualquier otro tipo de suciedades. Antes de pintar, el sustrato, debe estar completamente consolidado, y tener la porosidad suficiente para permitir el anclaje. Tras el secado, aplicar el producto

Sobre superficies envejecidas: Eliminar mediante rascado, todas las zonas deterioradas del revestimiento anterior. Lavar, a continuación, con abundante agua dulce, toda la superficie, y una vez seca, proceder con el mismo sistema de pintado que en las superficies nuevas.

- Aplicación del producto.

Cuando el soporte esté preparado y seco, aplicar una primera capa de PINTURA DE TRAFICO, rebajando el producto con una proporción del 10% de EUROSOLV-X, para, a continuación, si es necesario, aplicar una segunda capa sin diluir. Los porcentajes de dilución, variarán cuando las condiciones de aplicación así lo requiriesen.

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA.

- R-10: Inflamable.
- R-20/21: Nocivo por inhalación y en contacto con la piel.
- R-38: Irrita la piel.
- S-2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
- S-25; Evítase el contacto con los ojos, lávese inmediatamente y abundantemente con agua y acúdase a un médico.
- S-51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados.
- Contiene: Xileno.
- Para amarillo 3683:
- R-61: Riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto.
- R-62: Posible riesgo de infertilidad.
- R-40: Posibilidad de efectos irreversible.
- R-33: Peligro de efectos acumulativos.
- S-45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (Si es posible muéstrela la etiqueta).
- "Restringuido a usos profesionales": Atención - Evítase la exposición - Recábense instrucciones especiales antes del uso".
- Contiene: Cromato de plomo.

Eurotex no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha.