

DELTA SPORT PISCINAS ACRÍLICAS

DESCRIPCIÓN:

Es una pintura de secado físico, a base de acrilatos en solución, ya que seca por evaporación de disolventes. Tiene muy buena resistencia al agua dulce, al agua salada, a los aceites minerales, a los productos de limpieza de piscinas, a los ácidos y a los álcalis.

PROPIEDADES FÍSICAS

- Máxima impermeabilización.
- Gran resistencia a productos químicos (Hipoclorito, ácidos).
- Perfecta adherencia.
- Gran eficacia al crecimiento de algas y hongos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ligante

Alquídic.

Diluyente

Eurosolv-X

Materia fija

39%

Comportamiento ante el fuego U.N.E. 23727

M1.

Densidad

1.36 kg./l

Viscosidad

137 U.K.

Poder de cubrición

99.1 %

Rendimiento teórico

6-8 m²/kg.

Tiempos de secado

Al tacto: 1 hora. Total: 2 hora.

Intervalo de repintado

Min. 12 horas.

Acabado

Semimate

Color U.N.E. 48103

Azul y blanco.

PRESENTACIÓN

- Envasado: Se presenta en envases de 750 cc, 4 y 15 litros.
- Aspecto: El producto es fluido.
- Teñido: El del blanco, se realiza a colores pastel, con tintes universales.



APLICACIONES

Al exterior y al interior: Se aplicará sobre paramentos de piscinas de hormigón y cemento y depósitos metálicos, nuevos o anteriormente pintados. También se utiliza sobre suelos de pistas deportivas e industriales.

ÚTILES PARA APLICACIÓN

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo, pistola aerográfica o con pistola sin aire, previa agitación del producto y dilución respectiva, siguiendo siempre la práctica normal de un buen pintado.

La limpieza de equipos se realizará con EUROSOLV-X.

ALMACENAMIENTO.

Conservar en sus envases originales, convenientemente cerrados, preservados de las heladas y evitando su exposición directa al sol.

PRECAUCIONES.

DELTA SPORT contiene hidrocarburos aromáticos, siendo tóxico por inhalación, ingestión y en contacto con la piel y los ojos. No comer, beber o fumar durante la aplicación. Facilitar la ventilación durante la aplicación y el secado, evitando la inhalación prolongada de los vapores de disolventes. Aplicar DELTA SPORT usando protección respiratoria al pintar en espacios cerrados o mal ventilados. Nos debemos aplicar a pleno sol, ni cuando se prevean lluvias, ni en zonas de niebla cerrada. Durante la aplicación o el secado, debido a la inflamabilidad de los disolventes, ni aún al aire libre, debe encenderse fuego, fumar, usar aparatos eléctricos u otros que

DELTA SPORT PISCINAS ACRÍLICAS

puedan producir chispas, etc... MANTENER EL ENVASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

MODO DE EMPLEO.

- Tratamiento del soporte.

Sobre superficies nuevas de cemento, hormigón, yeso, etc...: Procuraremos que presenten un acabado ligeramente rugoso, obtenido mediante el fratasado al inicio del fraguado. Antes de pintar, el hormigón debe estar completamente fraguado (mínimo 28 días), sin restos de agente de curado, desencofrantes, etc... y tener la porosidad suficiente para permitir el anclaje. Neutralizar la superficie con una solución de ácido clorhídrico (sulfumán) en agua al 10-15%. Lavar con abundante agua dulce y dejar secar, un mínimo de 24 horas, antes de pintar. Este sistema, sirve para dar rugosidad al hormigón liso.

Sobre superficies envejecidas: Eliminar, mediante rascado, todas las zonas deterioradas del revestimiento anterior. Lavar, a continuación, con abundante agua dulce, toda la superficie, y una vez seca, proceder con el mismo sistema de pintado que en las superficies nuevas.

- Aplicación del producto.

Cuando el soporte esté preparado y seco, aplicar una primera capa de DELTA SPORT, rebajando el producto con la proporción de 10% de EUROSOLV-X. A continuación, aplicar la segunda capa como producto al uso. Los porcentajes variarán cuando las condiciones de aplicación así lo requiriesen.

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA.

- R-10: Inflamable.
- R-20/21: Nocivo por inhalación y en contacto con la piel.
- R-38: Irrita la piel.
- S-2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
- S-23: No respirar los vapores.
- S-25; Evítese el contacto con los ojos.
- S-36/37: Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados.
- S-51: Úsense únicamente en lugares bien ventilados.

Eurotex no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha.